

Teknisk datablad

Sto-Joint Filler RSC

Fugemasse til ventilerede facader, stabil



Karakteristik

Anvendelse

- udvendigt
- til tætning af enkelte, uplanlagte fuger mellem bæreplader
- fugebredde: 3-6 mm

Egenskaber

- en-komponent
- sejelastisk
- hurtig opbygning af holdbarhed
- silikonefri
- fri for opløsningsmidler
- nem påføring

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Densitet		1,40 g/cm ³	
Temperaturbestandighed		-40 - 90 °C	
Samlet tilladt deformation	DIN EN ISO 10563	≤ 7 %	
Shore-A-hårdhed	DIN 53505-D/EN ISO 868	50	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Underlag

Krav

Underlaget skal være jævnt, bæredygtigt, tørt, rent, frit for saltudfældninger, slipmidler, støv og fedt.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur

Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Højeste underlags- og lufttemperatur: +40 °C

Bearbejdningstid

Ved +23 °C og 50 % relativ luftfugtighed maks. 8 minutter.

Tilberedning af materiale

Brugsklar

Teknisk datablad

Sto-Joint Filler RSC

Applikation	efterbearbejd de tætnede fuger iht. systemopbygningen (se arbejdsbeskrivelse eller produktprogram for StoVentec R, S, C, M eller G) Fyld fugen jævnt med en fugepistol. Se til ikke at reducere eller tætnes ventilationsspalten. Fugens maksimale fyldningsdybde er pladens tykkelse (12 mm).
--------------------	---

Tørring, hærdning, eftersynstid	Ved +23 °C og 50 % relativ luftfugtighed samt en lagtykkelse på 3,0-4,5 mm: gennemhærdet efter 24 timer, ved en lagtykkelse på $\geq 4,5$ mm gennemhærdet efter 48 timer. Overbearbejdningsbar efter 24 timer
--	---

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	Fugemassen er som regel betydeligt mere elastisk end den efterfølgende belægning eller beklædning. Hvis disse belægninger udvides, kan der opstå revner og mærker.
--	--

Levering

Farvetone	hvid
------------------	------

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser	Opbevares køligt og tørt. Beskyttes mod sollys.
-------------------------------	---

Holdbarhed	Holdbarhed 15 måneder fra produktionsdato.
-------------------	--

Mærkning

EUH210	Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
---------------	---

EUH208	Indeholder trimethoxyvinylsilan. Kan udløse allergisk reaktion.
---------------	---

EUH211	Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.
---------------	---

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter

Teknisk datablad

Sto-Joint Filler RSC

aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk