

Teknisk datablad

StoBrick 1200

Rustikke vandstrøgne dekorationsmursten



Karakteristik

Anvendelse

- udvendigt
- som facadebeklædning
- på isolerede facadesystemer, ventilerede facader og massive underlag

Egenskaber

- frostsikker i henhold til EN ISO 10545-12
- produceret iht. EN 771-1
- vandoptagelse: 6-25 %

Format

- på forespørgsel

Særlige egenskaber/henvisninger

- format afhængigt af farvetone: se sortimentskataloget

Underlag

Krav

- Fast, tør, ren og med den nødvendige bæreevne
- Uden sinterlag, udblomstringer og emner der forringer vedhæftningen
- Brug ikke letunderpuds.
- Klæbefladeandel af isoleringspladerne: mindst 60 %
- Dyvling af isoleret facadesystem: gennem vævet

Bearbejdning

Applikation

Anvisninger:
fugebredde: 10-12 mm

- Klæbning:
- klæbemørtel: StoColl KM
 - fugemørtel: StoColl FM-K, StoColl FM-E
 - monter produktet med floating-buttering-metoden

Teknisk datablad

StoBrick 1200

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Minimer afvigelser i partiet:

- Bestil hele mængden, som behøves til et byggeprojekt, på én gang.

Opnå variation af forskellige farver:

- Sørg for en god blanding ved lægning af klinker og tegl.
- Anbefales: Bland klinker/tegl fra 5 paller med hinanden. Ensfarvede typer skal også blandes.

Kopsten skæres på byggepladsen ud fra løbersten.

Overhold godkendelserne:

- Overhold de nationale og internationale godkendelser.

Overhold de øvrige informationer:

- se oversigterne over sortimentet
- se påføringsretningslinjerne

Større mock-up (relateret til projekt størrelse) til godkendelse anbefales. Prøvetavler og prøveskaller bør kun ses som retningsvisende.

Levering

Farvetone ensfarvet til farverig og changerende se sortimentet

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt.

Holdbarhed Kan i lukket tilstand opbevares på ubestemt tid.

Mærkning**Sikkerhed**

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere informationer kan findes på www.sto.de under rubrikken Service & Tools / REACH-forordningen.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med

Teknisk datablad

StoBrick 1200

andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed.
Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk