

Teknisk datablad

StoBrick 1400

StoBrick Teglskal



Karakteristik

- Anvendelse**
- udvendigt
 - som facadebeklædning
 - på isolerede facadesystemer, ventilerede facader og massive underlag

- Egenskaber**
- frostsikkerhed F2
 - ubrændbar, klasse A2-s1, d0 eller A1 iht. EN 13501-1 i opbygning med tilsvarende specifikationer
 - produceret iht. EN 771-1
 - vandoptagelse: 6-25 %

- Format**
- længde x højde x tykkelse, angivet i mm:
 - teglskal løber:
228 x 54 x 25, ca. 63 stk./m²
 - Hjørneste (WR):
228 / 108 x 54 x 25 (WR), ca. 15 stk./m
 - Overliggersten (SW):
228 x 108 / 54 x 25 (WR), ca. 4 stk./m
 - Tolerance:
Længde ± 4 – Bredde ± 3 – Højde ± 2

- Udseende**
- overflade: grov, med porer, ujævne kanter, vertikalt struktureret
 - kant: ophøjet, fremskudt, skarp kant
 - glansgrad: mat

- Særlige egenskaber/henvisninger**
- format afhængigt af farvetone: se sortimentskataloget

Underlag

- Krav**
- Fast, tør, ren og med den nødvendige bæreevne
 - Uden sinterlag, udblomstringer og emner der forringer vedhæftningen
 - Brug ikke letunderpuds.
 - Klæbefladeandel af isoleringspladerne: mindst 60 %
 - Dyvling af isoleret facadesystem: gennem vævet

Teknisk datablad

StoBrick 1400

Bearbejdning

Applikation

Anvisninger:
fugebredde: 10-14 mm

Klæbning:
- klæbemørtel: StoColl KM
- fugemørtel: StoColl FM-K
- monter produktet med floating-buttering-metoden

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Minimer afvigelser i partiet:
- Bestil hele mængden, som behøves til et byggeprojekt, på én gang.

Opnå variation af forskellige farver:
- Sørg for en god blanding ved montage af klinker og tegl.
- Anbefales: Bland klinker og tegl fra 5 paller med hinanden. Ensfarvede typer skal også blandes.

Kopsten skæres på byggepladsen ud fra løbersten.

Overhold godkendelserne:
- Overhold de nationale og internationale godkendelser.

Overhold de øvrige informationer:
- se oversigterne over sortimentet
- se påføringsretningslinjerne

StoBrick er et naturligt produkt af brændt ler, farveafgivelser kan ikke undgås.

Det anbefales at fremstille en mock-up, før du beslutter dig for det endegyldige StoBrick- og fugemørteldesign.

Levering

Farvetone monokromt changerende
se sortimentet

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt.

Holdbarhed Kan i lukket tilstand opbevares på ubestemt tid.

Teknisk datablad

StoBrick 1400

Mærkning

Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere informationer kan findes på www.sto.de under rubrikken Service & Tools / REACH-forordningen.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk