

Teknisk datablad

StoBrick 1500

Silkeagtigt matte vandstrøgne teglskaller



Karakteristik

Anvendelse

- udvendigt
- som facadebeklædning
- på isolerede facadesystemer, ventilerede facader og massive underlag

Egenskaber

- frostsikker i henhold til EN ISO 10545-12 / EN 771-1
- produceret iht. EN 771-1
- vandoptagelse: 6-25 %

Format

- længde x højde x tykkelse, angivet i mm:
- facadeskaller:
228 x 54 x 25 (20), ca. 63 stk/m²
- Hjørnesten (WR):
228 / 108 x 54 x 25 (20) (WR), ca. 15 stk/m
- Tm (mm)
længde ±4 Bredde ±2 Højde ±2
- Rm (mm)
længde 8 Bredde 4 Højde 4%

Udseende

- overflade: grov, med porer, ujævne kanter, vertikalt struktureret
- kant: ophøjet, fremskudt, skarp kant
- glansgrad: mat

Særlige egenskaber/henvisninger

- format afhængigt af farvetone: se sortimentskataloget

Underlag

Krav

- Fast, tør, ren og med den nødvendige bæreevne
- Uden sinterlag, udblomstringer og emner der forringer vedhæftningen
- Brug ikke letunderpuds.
- Klæbefladeandel af isoleringspladerne: mindst 60 %
- Dyvling af isoleret facadesystem: gennem vævet

Bearbejdning

Teknisk datablad

StoBrick 1500

Applikation

Anvisninger:
fugebredde: 10-12 mm

Klæbning:
- klæbemørtel: StoColl KM
- fugemørtel: StoColl FM-K
- monter produktet med floating-buttering-metoden

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Minimer afvigelser i partiet:
- Bestil hele mængden, som behøves til et byggeprojekt, på én gang.
- Tegl er et naturmateriale og afvigelser i farve og struktur kan ikke udelukkes

Opnå variation af forskellige farver:
- Sørg for en god blanding ved lægning af klinker og tegl.
- Anbefales: Bland klinker/tegl fra 5 paller med hinanden. Ensfarvede typer skal også blandes.

Kopsten skæres på byggepladsen ud fra løbersten. I visse tilfælde kan den leveres færdig.

Overhold godkendelserne:
- Overhold de nationale og internationale godkendelser.

Overhold de øvrige informationer:
- se oversigterne over sortimentet
- se påføringsretningslinjerne

Større mock-up (relateret til projekt størrelse) til godkendelse anbefales. Prøvetavler og prøveskaller bør kun ses som retningsvisende.

Levering

Farvetone
monokromt changerende
se sortimentet

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser
Opbevares tørt.
Ved levering af våde teglskaller (skårne teglskaller) Skal evt. plastindpakningen åbnes ved levering, så udtørring ikke hindres.

Holdbarhed
Kan i lukket tilstand opbevares på ubestemt tid.

Mærkning

Teknisk datablad

StoBrick 1500

Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere informationer kan findes på www.sto.de under rubrikken Service & Tools / REACH-forordningen.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

År et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk