


Teknisk datablad

StoCalce Marmorino

Mineralsk kalkbaseret dekorationsspartel



Karakteristik

Anvendelse

- indvendigt
- som effektspartel i tyndt lag på jævne underlag
- til at lave vægge og lofter af høj kvalitet
- ikke egnet til fugtige områder

Egenskaber

- mineralsk
- ingen anvendelse af konserveringsmidler
- meget god fugtregulering
- diffusionsåben
- høj vanddamp-gennemtrængelighed
- bidrager til optimering af indeklimaet
- diverse bearbejdningsteknikker muligt
- mange udformningsmuligheder
- testet for skadelige stoffer
- fri for opløsningsmidler og blødgørere
- lavemitterende
- TÜV SÜD- kontrol for sundhedsrelevante ingredienser og emissioner, regelmæssig produkt- og procesovervågning, kontrol af de anvendte stoffer (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- fri for fogging-aktive substanser

Udseende

- glat
- silkemat
- marmorkarakter

Underlag

Krav

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt samt fri for sinterlag, forvittringer og emner der kan forringee vedhæftningen.

Forberedelser

Forberedelsen af underlaget og udførelse af belægningsarbejdet skal være i overensstemmelse med de alment anerkendte tekniske regler. Alle belægninger og alt forberedende arbejde skal tilpasses til projektet og de krav det udsættes for.

Fjern løs maling og ikke bæredygtige gamle lag og belægninger og rengør overfladen (mekanisk eller med passende rengøringsmidler).

Grundinger må ikke danne et blankt lag.

Teknisk datablad

StoCalce Marmorino

Normalt sugende underlag:
Grunding med StoPrim Plex eller StoPrim GT.
StoPrim Plex er brugsklar og kan fortyndes med maks. 30 % vand.

Svagt sugende underlag:
Grunding med StoPrim Color eller StoPrim Sil Color.

Vandopløselige indholdsstoffer:
Isoler med StoPrep Isol Q.
StoPrep Isol Q er klar til brug og må ikke fortyndes. Rør godt rundt i materialet inden påføringen. Produktet indeholder et kationisk bindemiddel og må ikke blandes med andre produkter!

Intakte tokomponents-belægninger, ikke-jernholdigt metal, plast:
Grunding med StoAqua EP Activ.

Skimmelangrebne overflader:
Behandl overfladerne med egnet algehæmmende middel eller med en 10 % hydrogenperoxid-opløsning, og vask grundigt efter med rent vand. Ved skimmelsanering skal de gældende nationale anbefalinger og direktiver overholdes.

Ved belægning med acrylfuge- og tætningsmasser kan der opstå revner og/eller misfarvninger i malingen som følge af den højere elasticitet hos acryl-tætningsmassen. På grund af det store udbud af produkter på markedet, skal der udføres egne tests til vurdering af vedhæftningen.

De anførte belægningsopbygninger og -forslag fritager ikke brugeren for eget ansvar angående at kontrollere og vurdere underlaget.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
--------------------------------	---

Tilberedning af materiale	Brugsklar
----------------------------------	-----------

Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.	
	pr. arbejdsgang	0,2	kg/m ²

Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.

Teknisk datablad

StoCalce Marmorino

Belægningsopbygning

Grundbelægning:
Afhængigt af underlagets type og tilstand. Påfør StoLevell In AS ensartet.

Mellem- og slutbelægning:
StoCalce Marmorino

Forskellige påføringsmetoder giver mulighed for forskellige overflader. Forslag til påføringsteknikker og de tilhørende påføringsvejledninger kan bestilles.

StoCalce Marmorino classico
For at garantere den bedst mulige sikkerhed for, at der ikke opstår revner på gipspladerne, skal der foretages en spartling på kvalitetstrin Q3. Tapetser derefter fladen med StoColl Tap og StoTap Pro 100 P på samlingen, og spartl hele fladen med StoLevell In Sil eller StoLevell AS. Slib overfladerne, fjern støvet grundigt, og grund med StoPrim Plex eller StoPrim GT.

Grundspartling af StoCalce Marmorino på glat, støvfrit underlag. Påfør StoCalce Marmorino med StoCalce Marmorino spartel på kryds og tværs over hele fladen.

Efter tilstrækkelig tørring (mindst 12 timer) slibes grater af med 180-slibepapir. Slibestøvet skal fjernes omhyggeligt, så separeringslag undgås.

Påfør endnu to pletspartlinger med StoCalce Marmorino med StoCalce Marmorino spartel med den ønskede fladeteknik. Sørg for, at der ikke opstår grater. Overhold en tørretid på 12 timer.

Efter påføring af den sidste pletspartling presses den fingertørre overflade sammen med kanten af StoCalce Marmorino spartlen. Dette forløb skal udføres, indtil den ønskede glansgrad er nået. Til sammenpresning af overfladerne skal der altid anvendes et StoCalce Marmorino spartel. Ved nyt værktøj skal kanterne slibes vådt til med meget fint slibepapir. Derved forhindres ridser og skader på de sammenpressede overflader.

For at beskytte overfladerne mod flydende urenheder og fugt påføres voks med en trevlefri klud eller med StoCalce Marmorino spartel (StoLook Wax, StoLook Wax forte). Polér overfladen med en ren klud lige efter påføringen (det kan også gøres med maskine).

StoCalce Marmorino-overflader består hovedsageligt af kalk og marmor og har en meget høj vandlagringskapacitet. Hvis der skal påføres beskyttelsesbelægninger med voks, må det først gøres efter en tørretid på 2 uger. Ellers er der fare for misfarvninger. Hvis der påføres for meget voks, kan der forekomme hvid misfarvning eller striber. Disse fejl kan opløses ved hjælp af en terpentinstatning og fjernes med en ren uldklud.

Forsegling:
StoLook Wax ved behov
StoLook Wax forte ved behov

Teknisk datablad

StoCalce Marmorino

Applikation manuelt

Rengøring af værktøjer Skal rengøres med vand straks efter brug.

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Bland ikke indtørret materiale med materialet, der skal påføres. Dæk altid materialets overflade med folie i arbejds pauserne.

Anbefaling: For at undgå metalliske slidpartikler (grå partikler) ved komprimering skal StoCalce Marmorino-spartlen anvendes.

Hvis StoLook Wax forte bruges til forsegling, kan forskellig komprimering forstærke lys-mørk-kontrasten.

Anvendelse på områder der udsættes for vand:

- Vandklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og iht. datablad nr 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Produktet er kun egnet til overflader med vandklasse W0-I (lav vandpåvirkning).

Levering

Farvetone naturhvid, kan tones iht. StoColor System, kan tones med StoLook Punto F

Forpakning Spand

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Skal opbevares køligt og frostfrit i den lukkede originale beholder. Beskyttes mod direkte sollys.

Holdbarhed

Den bedste kvalitet sikres ved overholdelse af betingelserne for opbevaring i den uåbnede originale spand indtil udløb for datoen for maksimal opbevaringstid. Denne kan ses på partinummeret på spanden.

Forklaring til parti-nr.:

Tal 1 = årets sluttal, tal 2 + 3 = ugetal

Eksempel: 6450013223 - opbevaringstid indtil slutningen på uge 45 i 2026

Skal forbruges straks efter åbning. Tilførte urenheder kan afkorte holdbarheden, f.eks. på grund af snavset værktøj.

Mærkning

Sikkerhed

Dette produkt er mærkningspligtigt iht. gældende EU-forordning. Se sikkerhedsdatabladet!

Sikkerhedsanvisningerne refererer til det brugsklare, uforarbejdede produkt.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. Brug kun

Teknisk datablad

StoCalce Marmorino

udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg omgående lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk