


Teknisk datablad

StoCryl BF 750

Forsegling, en-komponent, transparent,
lavemitterende



Karakteristik

Anvendelse

- indendørs og udsat for vind og vej
- som transparent forsegling på StoCryl BF 700 og StoCryl BF 700 Metallic
- til gangbare arealer med lav til middelhøj mekanisk belastning
- til opholdsrum
- til kældre og hobbyrum
- til trapper
- til salgs- og udstillingslokaler

Egenskaber

- lavemitterende, opfylder AgBB-kravene til VOC-emissioner
- PU-hybrid
- en-komponent
- påføringsklar forsegling
- god mekanisk og kemisk bestandighed
- slidstærk
- let at rengøre
- vejrbestandig

Udseende

- silkemat (G2) iht. EN 1062-1

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Densitet	EN ISO 2811	1,05 g/cm ³	
Volumen fast legeme	DIN 53217	35 %(V)	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Underlag

Krav

- Generelt:
- Tør
 - fri for substanser med separerende effekt
 - bæredygtig

Teknisk datablad

StoCryl BF 750

Eksisterende belægninger:
- kompatibilitet: Gittersnit-værdi ≤ 1 ifølge ISO 2409

Forberedelser

Ny belægning (AY):
- Ingen

Eksisterende belægninger (AY):
- slib og rengør

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur

laveste påføringstemperatur: $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$
Højeste påføringstemperatur: $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Tilberedning af materiale

Rør materialet igennem, indtil det er homogent.

Forbrug

Anvendelsesform

Forbrug ca.

som forsegling

0,1

l/m^2

Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.

Belægningsopbygning

1. Grundingsvarianter

Indvendigt: StoCryl BF 700

Udvendigt: StoCryl GL med StoFluid AF

2. Belægning

indvendigt: StoCryl BF 700 eller StoCryl BF 700 Metallic (valgfrit med Sto Ballotini Ø 180-300 μm eller bestrøning med StoChips 1 mm)

udvendigt: StoCryl BF 700 (valgfrit med Sto Ballotini Ø 180-300 μm)

3. Forsegling

StoCryl BF 750

Teknisk datablad

StoCryl BF 750

Applikation

Materialet kan påføres med rulle eller pensel.

1. Grundning

Indvendigt:

StoCryl BF 700 Påfør produktet fortyndet med ca. 5 - 10 % vand.

Forbrug: ca. 150 - 160 ml/m²

Udvendigt:

Fortynd StoCryl GL med op til en volumendel af StoFluid AF. Fortynding og forbrug afhænger af underlagets sugsevne. Grunderen må ikke forblive blank.

2. Belægning

indvendigt: StoCryl BF 700 eller StoCryl BF 700 Metallic (valgfrit med Sto Ballotini Ø 180-300 µm eller bestrøning med StoChips 1 mm)

udvendigt: StoCryl BF 700 (valgfrit med Sto Ballotini Ø 180-300 µm)

Forbrug: ca. 150 - 160 ml/m²

3. Forsegling

indvendig: StoCryl BF 750 (valgfrit, dog obligatorisk ved anvendelse af Sto Ballotini og StoChips)

Forbrug: ca. 100 ml/m²

udvendig: StoCryl BF 750 ved anvendelse af Sto Ballotini

Forbrug: ca. 100 ml/m²

Ved krav til skridsikkerheden udendørs skal opbygningen StoCryl BF 700 med Ballotini og BF 750 anvendes.

Tørring, hærdning, eftersynstid

Kan efterbehandles:
ved 20 °C: 8h

Gangbar:
ved 20 °C: 24 h

Indtil uimodtagelighed over for regn og fugt:
ved 20 °C: 48 h

Tåler fuldstændig mekanisk belastning eller gennemhærdet:
Ved 20 °C: efter 7 dage

Rengøring af værktøjer

Skal rengøres straks efter brug med vand, størknet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Teknisk datablad

StoCryl BF 750

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

ydelseserklæringen/-erklæringerne fås i det tekniske InfoCenter for StoCretec
Generelle påføringsanvisninger findes på www.stocretec.de og i tillægget til den aktuelle tekniske manual.

rengøring og vedligeholdelse!

Rengøringen skal udføres med rent vand eller en lav dosering af rengøringsmiddel (tensider), så produktoverfladens mekaniske modstandsdygtighed og hårdhed ikke forringes.

Opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler eller plejemidler må heller ikke anvendes.

Undgå regelmæssig vådrengøring med rengøringsmaskiner samt anvendelse af almindeligt rengøringsmiddel. Ved hyppig og/eller koncentreret anvendelse af tensider, voks eller grundrengøringsmidler til dybderengøring kan overfladens hårdhed forringes, hvorved overfladestabiliteten reduceres væsentligt, og tilsmudsningshastigheden tiltager.

Til områder, som regelmæssigt skal rengøres med rengøringsmaskiner og kemiske rengøringsmidler, anbefaler vi anvendelse af 2K-forseglinger.

Særlige anvisninger:

Ikke til garager, parkeringshuse eller gulve med vedvarende belastning fra gaffeltrucks eller lignende apparater.

Ikke resistent over for udslip af blødgørere!

Levering			
Farvetone	transparent		
Forpakning	Spand		
	Artikelnummer	Betegnelse	Beholder
	00081-002	StoCryl BF 750	5 l spand
	00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l spand
Opbevaring			
Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt og frostfrit; undgå direkte sollys.		
Holdbarhed	I originalbeholder indtil ... (se emballage).		

Mærkning	
Produktgruppe	Forsegling

Teknisk datablad

StoCryl BF 750

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet!

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
 Avedøreholmen 48
 DK - 2650 Hvidovre
 Telefon: 70 27 01 43
 E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk