

Teknisk faktablad

StoCryl CP

Primer til StoCrete CS

Egenskaber

Funktion	Vandfortyndbar dispersion af styren/akrylat. Ammoniakfri primer med ekstremt lave restværdier af letflygtige organiske emner (VOC-værdier). Lav overfladespænding og særdeles god filmdannelse mod underlaget. Særdeles god vedhæftning til underlaget med høj alkalitet.
-----------------	---

Anvendelsesområde

Til cementbaserede gulv- og vægprodukter.

Tekniske data

Produktgruppe	Primer			
Testværdier	Kriterium	Norm	Værdi	Enhed
	MFFT (mindste filmdannelsestemp.)	STAL QC19 (Batley Ref. QC15)	3	°C
	Viskositet, 23°C, Brookfield RVT 2/20	STAL QC02 (Ref. ISO 2555)	200-1200	mPa·s
	Tørstof	STAL QC03 (Ref. ISO 3251/2003)	50,5-52,5	%
	pH-værdi	STAL QC04 (Ref. ISO 976/1996/BS 6507)	7,5-8,5	
	Partikelstørrelse	STAL QC16 (Batley Ref. QC12)	0,1	micron
	Densitet (+23°C)		0,9-1,1	g/cm³
	Bindemiddel	styren/akrylat		
	VOC-værdi		<150	ppm
	Fortynding	vand		

Alle værdier er gennemsnitsværdier, som løbende undersøges og kontrolleres. Da der anvendes naturlige råvarer i produkterne, kan værdierne i enkelte leverancer afvige ubetydeligt. Dette påvirker dog ikke produktets egnethed.

Arbejdsanvisning

Underlag	Underlaget skal være rent, tørt, homogent, fri for delamineringer, cementhud, fedt, olie, støv osv. som kan påvirke vedhæftningen til underlaget negativt. Støv fjernes med støvsuger. Cementhud eller gamle belægninger fjernes med højtryksspuling med efterfølgende tørring, alternativt med sandblæsning eller fræsning. Underlag som er forurenet af olie eller fedt skal forbehandles med flammeblæsning, kemisk affedtning eller lignende. Denne type forureninger gør det svært at garantere en god vedhæftning til underlaget. Efter rengøring primes underlaget med StoCryl CP. Bemærk at der kan forekomme porer i betonen som er så store at de ikke kan tætnes med en dispersionsprimer tilsvarende StoCryl CP. Effekten af ufuldstændigt fyldte porer giver uvilkårligt nålehuller ("pinholes") i flydemørtlen som vokser i omfang efter hver ny omgang afjævning.
-----------------	--

Blandingsforhold	Normalt sugende beton: 1 del StoCryl CP + 3 dele vand. Kraftigt sugende beton eller flydemørtel: første strygning - 1 del StoCryl CP + 5 dele vand. anden strygning - 1 del StoCryl CP + 3 dele vand. Træ: 5 dele StoCryl CP + 1 del vand.
-------------------------	---

Teknisk faktablad

StoCryl CP

	Spånplade: 5 dele StoCryl CP + 1 del vand. Fliser: 1 del StoCryl CP + 1 del vand som blandes med tørproduktet StoCrete CS.
Forbrug	0,1-0,3 kg/m ² koncentreret StoCryl CP afhængigt af underlag og sugsevne.
Påføring	I fortyndet form anbefales først og fremmest påføring med primersprøjte, alternativt i kande med sprædefilter og derefter børstning med blød børste. Undgå at der dannes pytter i fordybninger i gulvet. StoCryl CP skal danne en stabil og sikker film inden overfladen belægges med cementprodukt. StoCryl CP skal altid danne en stabil og sikker film inden den belægges med andet produkt.
Rengøring af værktøj	Rengør værktøjet straks efter brug med vand.
Levering	
Emballage	1 ton engangscontainer 25 kg dunk 5 kg dunk 1 kg flaske
Opbevaring	
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit.
Opbevaringstid	Bedst før, se emballage.
Særlige oplysninger	
MAL-kode	00-1
Sikkerhed	Sikkerhedsdatablad findes på www.stodanmark.dk Bemærk informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering. Anvendelse som ikke er nævnt tydeligt i dette tekniske faktablad, må ikke gennemføres uden aftale med Sto Danmark A/S. Informationen er til for at sikre anvendelsen indenfor det normale område. Ved offentliggørelse af et nyt teknisk faktablad, er alle tidligere versioner ikke længere gyldige.

Sto Danmark A/S
 Avedøreholmen 86
 DK-2650 Hvidovre
 Tlf. 70 27 01 43
 Fax 70 27 01 46
kundekontakt@stoeu.com
www.stodanmark.dk