


Teknisk datablad

StoCryl GW 200

Grundning, forstærkende



Karakteristik

- Anvendelse**
- som grundning til eksisterende og bæredygtige ældre belægninger, specielt kridtende belægninger
 - til efterfølgende overbearbejdning med overfladebeskyttelsessystem på betonkonstruktioner (beton og armeret beton)

- Egenskaber**
- meget god vedhæftning til underlaget og til efterfølgende mellem- eller slutbelægning
 - meget god vedhæftning på bæredygtige ældre belægninger
 - meget gode bearbejdningsegenskaber
 - vandbaseret

- Udseende**
- transparent

- Særlige egenskaber/henvisninger**
- ikke til gangområder eller områder trafikeret med køretøjer

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Densitet	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Underlag

Teknisk datablad

StoCryl GW 200

Krav

Krav til underlaget:

Beton:

Underlaget skal være tørt, bæredygtigt og fri for substanser af lignende eller anden type med skillende virkning.

Lag med lav styrke og slamansamlinger skal fjernes.

Tørt ifølge definition i istandsættelses-retningslinje 2001-10 (tysk retningslinje), dog afhængigt af betonkvaliteten. Restfugtigheden må maks. udgøre 4 vægt- % ved betonkvaliteter indtil C30/37 og maks. 3 vægt- % ved beton C35/45, målt med CM-apparat.

Gamle lag:

Fastklæbende og bæredygtig

Underlaget skal være tørt, bæredygtigt og fri for substanser af lignende eller anden type med skillende virkning. Lag med lav styrke og slamansamlinger skal fjernes.

Forberedelser

Underlaget skal forberedes med egnede mekaniske metoder, f.eks. stråler med faste strålemidler eller højtryksvandstråler (> 800 bar).
Porer og lunger skal åbnes tilstrækkeligt.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur

Laveste påføringstemperatur: +8 °C
Højeste påføringstemperatur: +30 °C

Tilberedning af materiale

Brugsklar

Forbrug

Anvendelsesform

Forbrug ca.

som grunding

0,2

l/m²

Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.

Belægningsopbygning

1. Forberedelse af underlaget
2. Grunding med StoCryl GW 200.
3. Belægning f.eks. med StoCryl V 100 / StoCryl V 200 / StoCryl EF

Applikation

1. Forberedelse af underlaget

Teknisk datablad

StoCryl GW 200

2. Grundning
StoCryl GW 200 påføres det forbehandlede underlag vha. rulle, strygning eller sprøjtemetode.

Forbrug: ca. 0,18 - 0,2 l/m²

3. Belægning
Belægning med f.eks. StoCryl V 100/ StoCryl V 200 / StoCryl EF foretages i henhold til de tekniske datablade.

Efterbehandling:
ved +20 °C og 65 % efter 12 timer

Rengøring af værktøjer	Skal rengøres straks efter brug med vand, størknet materiale kan kun fjernes mekanisk.
-------------------------------	--

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	Generelle henvisninger til påføringen findes på www.stocretec.de (produkter) og i bilaget til den aktuelle håndbog "Tekniske datablade"
--	---

Levering

Forpakning	Beholder
-------------------	----------

	Artikelnummer	Betegnelse	Beholder
	00879-002	StoCryl GW 200	20 l dunk

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt og frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys.
-------------------------------	--

Holdbarhed	I originalbeholder indtil ... (se emballage).
-------------------	---

Udtalelser / godkendelser

Mærkning

Produktgruppe	Grundning
----------------------	-----------

Teknisk datablad

StoCryl GW 200

Sikkerhed

Se venligst EF-sikkerhedsdatabladet vedrørende håndtering af produktet, opbevaring og bortskaffelse.
EF-sikkerhedsdatabladet kan rekvireres til erhvervmæssig anvendelse.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
Telefax: 70 27 01 46
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.stodanmark.dk