

Teknisk faktablad

StoCryl HC 300

Hydrofoberingscreme

Egenskaber

Funktion	<p>Hydrofoberingsmiddel i cremeform på siloxan-/silanbasis, fri for opløsningsmidler.</p> <p>Stor indtrængningsevne.</p> <p>Optimal bestandighed mod alkalier.</p> <p>Stor reducereing af vandoptagning.</p> <p>Høj beskyttelse ved frost og kondensering.</p> <p>God vedhæftningsevne.</p> <p>Fri for opløsningsmidler.</p> <p>Efterlader ingen rester.</p> <p>Tixotrop (geleagtig) og giver dermed kun lille spild samt en længere kontakt tid.</p> <p>God vandafvisende effekt.</p>
-----------------	--

Anvendelsesområde

Anvendes ind- og udvendigt.
For hydrofoberende imprægnering af mursten og sandsten.

Tekniske data

Produktgruppe	Hydrofobering.			
Testværdier	Kriterium	Norm	Værdi	Enhed
	Udseende mælkeagtig, hvid creme			
	Tørstofandel		80	vægt-%
	Densitet (+25°C)	EN ISO 2811-1	ca. 0,84	g/cm ³
	pH-værdi		ca. 7	
	Flammepunkt	ISO 2592	ca. +75	°C
	Fugt i underlaget		<3	%

Alle værdier er gennemsnitsværdier, som løbende undersøges og kontrolleres. Da der anvendes naturlige råvarer i produkterne, kan værdierne i enkelte leverancer afvige ubetydeligt. Dette påvirker dog ikke produktets egnethed.

Arbejdsanvisning

Underlag	Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv og fedt.
Forbehandling af underlag	Rengøring gøres bedst med højtryksrens. For at nå maksimal indtrængningsdybde bør overfladerne være tørre.
Påføringsstemperatur	<p>Laveste påførings- og underlagstemperatur: +8°C.</p> <p>Højeste påførings- og underlagstemperatur: +30°C.</p> <p>Relativ luftfugtighed <80%.</p>
Materialeforberedelse	Materialet er klart til brug efter omrøring.
Forbrug	200 g/m ² (ved en strygning).

Teknisk faktablad

StoCryl HC 300

Påføring	Påføres en eller to gange afhængig af sugeevne. Vent 4 timer mellem strygningerne. Påfør ufortyndet på mursten med airless-sprøjte i ønsket lagtykkelse. For mindre arealer kan der anvendes pensel, ruller eller spartel.
Rengøring af værktøj	Rengør værktøjet straks efter brug med vand.
Opbevaring	
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit.
Holdbarhed	Bedst før, se emballage.
Særlige oplysninger	
MAL-kode	2 - 1
Sikkerhed	EG-sikkerhedsdatablad medfølger ved første køb. Bemærk informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering. Anvendelse som ikke er nævnt tydeligt i dette tekniske faktablad, må ikke gennemføres uden aftale med Sto Scandinavia AB. Informationen er til for at sikre anvendelsen indenfor det normale område.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 86
DK-2650 Hvidovre
Tlf. 70 27 01 43
Fax 70 27 01 46
kundekontakt@sto.eu.com
www.stodanmark.dk