


Teknisk datablad

StoCryl NB

Efterbehandlingsmiddel



Karakteristik

Anvendelse

- som fordampningsbeskyttelse til beton og PCC - systemer
- som beskyttelse mod udtørring
- til forebyggelse af svindrevner

Egenskaber

- polymerdispersion på acrylatbasis
- god spærrekoeficient
- løber ikke på lodrette flader
- kan efterbehandles med StoCretec-belægninger på acrylatbasis

Særlige

egenskaber/henvisninger

- Overflader, der yderligere behandles med cementmørtel (også PCC eller SPCC), skal efterbehandles på traditionel vis.

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Densitet	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

De oplyste værdier er gennemsnitsværdier eller omtrentlige værdier. På grund af brugen af naturlige råmaterialer i vores produkter kan de oplyste værdier for en enkelt levering variere lidt uden at påvirke produktets egnethed.

Underlag

Krav

Den friske beton- eller cementmørteloverflade skal efter komprimering og afvaskning stadig være let fugtig. Ved kemisk efterbehandling er det ikke længere muligt at fugte den hærdede beton eller cementmørtel.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur

laveste påføringstemperatur: +5 °C
Højeste påføringstemperatur: +30 °C

Teknisk datablad

StoCryl NB

Påføring

Påfør StoCryl NB ufortyndet med sprøjte- eller spraymetoden.

Bemærk ved påføringen, at overfladen skal være helt fugtet. For at sikre barrieren kan der påføres endnu et lag efter filmdannelse for det første lag.

Vigtigt:

Tørring, hærdning, eftersynstid	Efterbehandlingstid: Ved +20°C: ca. 24 timer med StoCretec-belægninger på acrylatbasis.		
Rengøring af værktøjer	Skal rengøres straks efter brug med vand, storknet materiale kan kun fjernes mekanisk.		
Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	Generelle påføringsanvisninger findes på www.stocretec.de og i tillægget til den aktuelle tekniske manual.		
Levering			
Emballage	Beholder		
	Artikelnummer	Betegnelse	Beholder
	00886-003	StoCryl NB	20 l dunk
Opbevaring			
Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt og frostfrit; undgå direkte sollys.		
Holdbarhed	I originalbeholder indtil ... (se emballage).		

Mærkning

Produktgruppe Efterbeholdningsmiddel

Sikkerhed Dette produkt er mærkningspligtigt iht. gældende EU-forordning. Du modtager ved første køb et EU-sikkerhedsdatablad. Se venligst informationen vedrørende håndtering af produktet, opbevaring og bortskaffelse.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter

Teknisk datablad

StoCryl NB

aftale.. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på STO.dk

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk