



Udgave 03.02/1

StoCryl Wax

Graffiti afvisning til hårde og porøse overflader såvel inde som ude.

Produktegenskaber

Vandbaseret langtidbeskyttelse til alle vejrtyper, beregnet til alle facade- og betonoverflader. Opfanger spray- og penselmaling og har desuden en god modstandsdygtighed mod tusch og rustbeskyttelseslak.

Beskytter den behandlede overflade mod luftforurening, vejrpåvirkninger og fugt i op til minimum 5 år. Diffusionsåben.

Er en såkaldt "offerbeskyttelse", hvilket betyder, at efter fjernelse skal der påføres ny beskyttelse. Godkendt iht. Bro 94 i system med StoCryl HG 200 (Easytoremove).

Tekniske data

- ✍ Ved vandbaseret dispersion
- ✍ Specifik vægt 1,0 kg/liter
- ✍ TS-indhold ca. 13%
- ✍ pH-værdi 8-9

Arbejdsanvisning

Forberedelse

Rengør først overfladen nogenlunde for både maling og anden snavs såsom trafiksnavs, voks, oliefarverester etc. Tildæk eller beskyt på anden skånsom måde vinduesruder. Ideel udetemperatur ligger i intervallet +10°C til +35°C. Laveste temperaturgrænse er +8°C. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 95%.

Værktøj til påføring

Lavtrykssprøjte, moppe, pensel eller rulle.

Udendørs graffiti afvisning

Ryst eller rør i produktet før anvendelse. StoCryl Wax påføres i to lag. OBS! Vent til første lag er tørt, ca. 1-3 timer. Striber udjævnes med pensel eller rulle umiddelbart efter påføring.

Indendørs graffiti afvisning

På malede overflader påføres med såkaldt "moppe" (ligesom ved vinduespudsning), pensel, rulle eller lagtrykssprøjte sammen med "moppe". Beskyttelsen påføres i tre lag.

Fjernelse af graffiti udendørs

Til brug ved afspuling:

Varmtvandshøjtryk 90-150 bar, 70°-90°C. Alternativt "hobby"-højtryk 50-90 bar, 40°-50°C.

Metode 1 - Normal overflade:

Fjern snavset med højtryksrenser 70-150 bar, varmt vand 90°C eller tilpas tryk og temperatur til overfladens tilstand. I særlige tilfælde anvendes StoPur 608 graffiti fjerner på almindelig vis.

Fjernelse med 2 lag!

Metode 2 - Tildækket overflade:

Spray StoCryl Wax på. Lad virke på overfladen i et par minutter, spul derefter af med varmt vand 90°C, 50-90 bar. Metoden er specielt velegnet, hvor overfladen er skrøbelig.

Fjernelse af graffiti indendørs

Malede overflader:

Fugt overfladen med StoCryl Wax, tør snavset af med en hvid nylonklud (Scotchbrite) eller klud, tør efter med vand. I tilfælde af meget snavs, skal der om muligt vaskes med højtryk (vandsugning).

Porøse overflader:

Højtryk (vandsugning).

Genbehandling af overflade til beskyttelse mod graffiti

Ved fjernelse af graffiti bliver beskyttelsen egentlig fjernet. Genbehandles med to lag StoCryl Wax med tørretid imellem.

Overflade

Transparent, mere eller mindre mærkbar, afhængig af overfladen. UV-resistent, vej- og vandafvisende. OBS! Nogle materialer kan få en mørkere nuance eller øget glans.

Dosering

StoCryl Wax anvendes som koncentrat.

Forbrug

Forbruget afhænger af overfladens porøsitet og finhed.

Rækkevidde:

- ✂ Beton, tegl og lignende 0,10-0,15 liter/m² per lag
- ✂ Sandsten, letbeton, KC-puds og andre sugende overflader 0,15-0,20 liter/m² per lag.

Tørretid

Den beskyttende overflade er vandafvisende efter cirka 2 timer. Tør efter 4 timer. Sluthærdet efter 72 timer.

Affaldshåndtering

Uhærdet produkt klassificeres som "farligt affald". Hærdet eller indtørret produkt behandles som bygge-/industriaffald. Kontakt de lokale miljømyndigheder eller renovationsselskabet.

Opbevaring

Opbevares frostfrit. Holdbar cirka 12 måneder ved stuetemperatur efter åbning.

For mere information, kontakt

Sto Scandinavia AB, 020-37 71 00, int + 46 13 37 71 00

Danmark: Sto Scandinavia AB, +45 70 27 01 03

Norge: Sto Norge AS, +47 22 07 29 00

Finland: Sto Finexter OY, +358 33 59 10 54