

Teknisk faktablad

StoDivers F 100

Vandreducerende tilsætningsstof



Egenskaber

Anvendelse • Som vandreducerende additiv til StoCrete R 40

Egenskaber

- enkomponent
- lettere håndtering af frisk betonmasse
- giver en mere flydende konsistens
- påvirker ikke det endelige produkts ydeevne

Udseende • lysegul væske

Tekniske data

Kriterium	Standard/testmetode	Værdi/enhed	Oplysninger
Densitet (+ 20 °C)		1,05 ± 0,02 kg/liter	
pH-værdi (28 dage)		6,5 ± 1,5	
Tørstofindhold		23 ± 1 vægt-%	
Natrium Ækivalent Na ₂ O		< 2,0 %	
Kloridindhold		< 0,01 %	
Frysepunkt		0 °	
. Angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier eller omtrentlige værdier			

Underlag

Krav Se teknisk faktablad for StoCrete R 40.

Anvendelse

Anvendelsestemperatur Overhold minimums arbejds- og underlagstemperaturen
Minimum arbejds-, underlags- og materialetemperatur: +5 °C
Maksimal arbejds-, underlags- og materialetemperatur +30 °C

Blandingsforhold Anbefalet blandingsforhold:
for StoCrete R40 er 25 kg 0,0125 – 0,02 liter
for StoCrete R40 er 1000 kg 0,5 – 0,8 liter

Materiale forberedelse Bland betonen i henhold til det tekniske faktablad.
Tilsæt derefter StoDivers F 100 og bland i ca 1 min

Rengøring af værktøj Rengør værktøjet med vand.

Levering

Emballage Dunk 10 liter

Teknisk faktablad

StoDivers F 100

Opbevaring

Beskyt mod frost, varme og sollys

Holdbarhed

I original emballage indtil ... (se emballage).

Mærkning

Produktgruppe

Tilsætningsmiddel

Sikkerhed

Særlige oplysninger

Formålet med det tekniske faktablad er, at kunden skal kunne sikre sig, at produktet er egnet til formålet. Vær opmærksom på, at det altid er kunden, der er ansvarlig for vurderingen af produktets egnethed og holdbarhed i forhold til den aktuelle situation. Brug af produktet, som ikke er entydigt nævnt i dette tekniske faktablad, må kun udføres efter samråd med Sto Danmark. Uden et sådan samtykke er brugen af produktet på eget ansvar. Dette gælder især, hvis produktet anvendes i kombination med andre produkter.

Når et nyt teknisk faktablad udsendes, mister det sin tidligere gyldighed. Den senest offentliggjorte version er tilgængelig på vores hjemmeside (www.sto.dk), og det er kundens ansvar at sikre, at det senest offentliggjorte tekniske faktablad anvendes. Sto Danmark er ikke ansvarlig for andet end at oplysningerne i dette tekniske faktablad er korrekte. Eksempler på ting, der ligger uden for Sto Danmarks ansvar, er opbevaring, konstruktion, forarbejdning, synergieffekt med andre produkter, arbejdsindsats og lokale forhold. Sto Danmark yder kun garanti for leverede produkter i henhold til ABM 07.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
2650 Hvidovre

kundekontakt@sto.com
7027 0143