

Teknisk datablad

StoDivers P 110

Polymerdispersion til gulvbelægninger, dissipativ



Karakteristik

Anvendelse	• indvendigt • beskyttelsesfilm til alle elektrisk ledende gulvbelægninger fra Sto
Egenskaber	• kort tørretid • vandbaseret • ladningsfordeling, dissipativ
Udseende	• transparent • silkemat
Særlige egenskaber/henvisninger	• Produktet tåler ikke blødgørere.

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrolforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Densitet	EN ISO 2811-2	1,0 - 1,1 g/cm ³	
De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.			

Underlag

Krav	Generelt: - Tørt, hærdet - Ren, pletfri
Forberedelser	1. Forbehandl nye belægninger og gamle belægninger, før beskyttelsesfilmen påføres. - Værktøj: Enskivemaskine med grøn pad - rengøringsmiddel: StoDivers GR - Nye belægninger: StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV

Teknisk datablad

StoDivers P 110

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur	underlags- og lufttemperatur: Minimumtemperatur: +8 °C Maksimumtemperatur: +30 °C
	Påføringstemperatur: Minimumtemperatur: +8 °C Maksimumtemperatur: +30 °C
	Relativ luftfugtighed: maksimalt 75 %

Bearbejdningstid	Tørretid ved +20 °C ca. 60 minutter
------------------	-------------------------------------

Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.	
	pr. arbejdsgang	0,02 - 0,05	l/m ²
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.			

Belægningsopbygning	1. Forbered underlaget. 2. Indarbejdning: StoDivers P 110
---------------------	--

Teknisk datablad

StoDivers P 110

Applikation

Anvisninger:

- Undgå direkte sollys, høje temperaturer og trækluft under påføringen.

1. Forbered underlaget.

- rengøringsmiddel: StoDivers GR
- grundrens ved nye belægninger med glat og blank overflade, f.eks. StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV
- Grundrens ved gamle belægninger. Fjern først de gamle belægninger.
- fortynding og anvendelse af StoDivers GR: se det tekniske datablad
- Anvisning:
Underlaget til nye belægninger med mat overflade skal ikke forberedes, f.eks. StoPox WB 110, StoPox WB 113 og StoPur WV 210.

2. Indarbejdning:

- StoDivers P 110
- Ryst produktet godt inden brug.
- Hæld produktet på det rene og hærdede gulv.
- Påfør produktet ensartet og tyndt. banernes bredde: 1-1,5 m, Værktøj: fugtig gulvmoppe
- Banerne skal overlappe let i fugtig tilstand.
- Lad produktet tørre 20-30 minutter.
- Ved efterfølgende arbejdsomgange: Påfør produktet på tværs af den foregående arbejdsomgang.
- forbrug: ca. 0,02-0,05 l/m², afhængigt af arbejdsomgangen
- Anvisning:
Afhængigt af den forventede belastning: Påfør produktet i flere arbejdsomgange.
Anbefaling: Påfør produktet i mindst 2 lag.
Overhold tørretiderne mellem arbejdsomgangene.
Træd ikke på gulvet i løbet af tørretiden.

Anbefaling:

- Poleringen bevirker en komprimering og en højere slidstyrke for beskyttelsesfilmen.
- Polér StoDivers P 110 efter ca. 12 timer. Værktøj: highspeed-poleringsmaskine, hvid pad omdrejninger: 800-900 o/min

Gulvrengøring:

- Tilsæt ca. 5 % StoDivers P 110 ved den ugentlige rengøring.

Rengøring af værktøjer

Skal rengøres med vand straks efter brug.

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

1. Overhold de almindelige bearbejdningsanvisninger:
 - se www.stocretec.de, produkter
 - se teknisk manual, bilag
2. Overhold arbejdsanvisningen.

Teknisk datablad

StoDivers P 110

Levering

Forpakning Beholder

	Artikelnummer	Betegnelse	Beholder
	00507-003	StoDivers P 110	5 l dunk

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt og frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys.

Holdbarhed Den bedste kvalitet i uåbnet originalemballage garanteres, indtil datoen for maksimal opbevaringstid udløber. Se informationen om holdbarhed i chargenummeret på forpakningen. Forklaring til chargenummeret:
Tal 1 = årets endetal, tal 2 + 3 = ugenummer eksempel: 2450013223 - opbevaringstid indtil slutningen af uge 45 i 2022
I originalbeholder indtil ... (se emballage).

Mærkning

Produktgruppe Beskyttelsesfilm

Sikkerhed For yderligere information om håndtering af produktet, opbevaring og bortskaffelse, se sikkerhedsdatabladet.
Sikkerhedsdatabladet kan rekvireres til erhvervsmæssig anvendelse.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com

Teknisk datablad

StoDivers P 110

www.sto.dk