

Teknisk datablad

StoPox CZ 105

Epoxibindemiddel, transparent, lavemitterende



Karakteristik				
Anvendelse	• til industrien, erhvervs- og virksomhedsbyggeri • belægningsmasse og toplak til maskinglattet eller opstrøet belægning med colorkvarts			
Egenskaber	• lavemitterende • god luftudskillelse • høj slidstyrke • god modstandsdygtighed mod kemikalier			
Udseende	• transparent • blank			
Tekniske data				
	Kriterium	Standard/testbestemmelse	Værdi/enhed	Oplysninger
	Tørstof		100 %	
	Egenvægt		Ca. 1,08 g/cm³	
	Viskositet (ved 15 °C)		Ca. 700-800 cP	
	De angivne karakteristikker er gennemsnitsværdier eller omtrentlige værdier. På grund af anvendelsen af naturlige råvarer i vores produkter kan de angivne værdier for en individuel leverance afvige noget uden at påvirke produktets egnethed.			
Underlag				
Krav	Krav til underlaget: Underlaget skal være rent, tørt og fri for løst materiale, cementhud, fedt, olie og andre urenheder. Fjern overfladevand. Den relative fugtighed i betonen bør maks. være 97 %.			
Forberedelser	Underlaget klargøres med en egnet mekanisk metode som f.eks. fræsning, sandblæsning eller diamantslibning med efterfølgende støvsugning.			
Anvendelse				
Anvendelsestemperatur	Laveste påføringstemperatur: Mindst +12 °C i luft eller på underlag.			
Påføringstid	Ved +20 °C: ca. 30 minutter			
Blandingsforhold	Komponent A : komponent B = 2 : 1 vægtdele			
Materialeforberedelse	Komponent A og komponent B leveres i tilpasset blandingsforhold. Skal blandes grundigt i ca. 3 minutter med piskeris/omrører indtil massen er ensartet og uden klumper. Opbevar komponenterne ved stuetemperatur i et døgn inden anvendelse.			

Teknisk datablad

StoPox CZ 105

Anvendelse Brug gummispartel, tandet spartel eller ruller.

Forbrug	Anvendelsesmetode	Forbrug ca.	
	Maskinglattet Belægningsmasse (1 : 1 med StoQuarz Comp) Toplakering	ca. 1,5 ca. 0,15	kg/m ² kg/m ²
	Opstrøet belægning Belægningsmasse (1 : 1 med StoQuarz Comp) Toplakering	ca. 1,4 ca. 0,75	kg/m ² kg/m ²
Tørring, hærdning, overbearbejdningstid	Tørretid, støvtør: Ved +20 °C: ca. 10-12 timer Hærdningstid: Ved +20 °C: ca. 7 døgn		
Rengøring af værktøj	Rengør med opløsningsmiddel StoCryl VV. Hærdet materiale fjernes mekanisk.		

Leverance

Pakkestørrelse 18,02 kg sæt

Opbevaring

Opbevaringsforhold Lagres tørt og frostfrit.

Opbevaringstid Mindst 12 måneder i uåbnet emballage (+5 °C til +25 °C).

Mærkning

Sikkerhed Dette produkt har mærkningspligt ifølge gældende EU-forordning.
Der medfølger et EU-sikkerhedsdatablad ved første bestilling.
Vær opmærksom på oplysningerne om håndtering af produkter, opbevaring og affaldshåndtering.

Særskilte oplysninger

Formålet med det tekniske faktablad er, at kunden skal kunne forsikre sig om, at produktet er egnet til den tiltænkte brug. Vær opmærksom på, at det altid er kunden, som har ansvar for bedømmelsen af produktets egnethed og holdbarhed i forhold til den pågældende situation. Produkter, som ikke er udtrykkeligt nævnt i dette tekniske datablad, må udelukkende anvendes efter aftale med Sto Scandinavia. Uden sådan et samtykke anvendes produktet på egen risiko. Det gælder i særdeleshed, hvis produktet anvendes i kombination med andre produkter.

Når et nyt datablad udgives, mister det forrige sin gyldighed. Man kan finde den sidste udgivne version på vores hjemmeside (www.sto.se), og det påligger kunden at sørge for, at det seneste udgivne tekniske datablad anvendes. Sto Scandinavia påtager sig ikke ansvaret for andet, end at oplysningerne i det tekniske datablad er korrekte. Eksempler på ting, der ligger uden for Sto Scandinavias ansvar er opbevaring, konstruktion, bearbejdning, synergieffekt med andre produkter, udførsel af arbejde og lokale forhold. Sto Scandinavia giver kun garantier for leverede produkter i henhold til ABM 07.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com

Teknisk datablad

StoPox CZ 105

www.sto.dk