


Teknisk datablad

StoPrim Silikat

Vandbaseret, silikatisk dybdegrunder



Karakteristik

Anvendelse

- ind- og udvendigt
- på mineralske underlag
- som grunding før efterfølgende dispersionssilikatbelægninger

Egenskaber

- silikatisk dybdegrunder
- kan fortyndes med vand
- regulerer sugsevnen
- stabiliserer overfladen
- forbedrer vedhæftningen
- god indtrængningsevne

Udseende

- transparent

Særlige

egenskaber/henvisninger

- fortynd evt. grundingen med vand, så den ikke bliver blank efter tørring
- beskyt følsomme overflader, f.eks. glas, marmor, lakerede overflader samt overflader som skal lakeres

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Densitet	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.			

Underlag

Krav

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt samt fri for sinterlag, forvittringer og emner der forringer vedhæftningen.
Nye underlag skal gennemhærdes i mindst 14 dage.

Forberedelser

Kontrollér bæreevnen for eksisterende belægninger. Fjern belægninger, som er uden bæreevne.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur

Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Højeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C

Teknisk datablad

StoPrim Silikat

Tilberedning af materiale	Ryst materialet godt i den originale beholder før påføringen. Fortynd materialet med vand i et blandingsforhold på 1 : 1 afhængigt af underlagets sugeevne.		
Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.	
	pr. lag	0,15 - 0,60	l/m²
	Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		
Belægningsopbygning	Anbefaling: Ved meget sugende og sandede underlag skal produktet påføres vådt i vådt i flere lag for at sikre optimal indtrængningsdybde og underlagsstabilisering.		
Applikation	pensel, rulle, airless-sprøjte		
	Påfør og indarbejd materialet med f.eks. en slemmekost. Grundinger må ikke danne et blankt lag.		
Tørring, hærdning, eftersynstid	Produktet tørrer fysisk, ved at vandet fordamper. Høj luftfugtighed, lav luftudveksling og lave temperaturer forlænger hærdningen og tørretiden. Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfugtighed: Kan bearbejdes efter ca. 12 timer.		
Rengøring af værktøjer	Skal rengøres med vand straks efter brug.		
Levering			
Farvetone	farveløs		
Forpakning	Beholder		
Opbevaring			
Opbevaringsbetingelser	Skal opbevares køligt og frostfrit i den lukkede originale beholder. Beskyttes mod direkte sollys.		
Holdbarhed	Den bedste kvalitet sikres ved overholdelse af betingelserne for opbevaring i den uåbnede originale spand indtil udløb for datoen for maksimal opbevaringstid. Denne kan ses på partinummeret på spanden. Forklaring til parti-nr.: Tal 1 = årets sluttal, tal 2 + 3 = ugetal Eksempel: 6450013223 - opbevaringstid indtil slutningen på uge 45 i 2026 Skal forbruges straks efter åbning. Tilførte urenheder kan afkorte holdbarheden, f.eks. på grund af snavset værktøj.		

Teknisk datablad

StoPrim Silikat

Mærkning

Produktgruppe

Grunding

Sammensætning

Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk brancheorganisation for slutbelægninger)
uorganisk bindemiddel
polymerdispersion
vand
alifater
stabilisatorer

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet!
Sikkerhedsanvisningerne refererer til det brugsklare, uforarbejdede produkt.

EUH210

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH208

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Det drejer sig her om konserveringsstoffer.
Undgå kontakt med huden og øjnene.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43

Teknisk datablad

StoPrim Silikat

E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk