


Teknisk datablad

StoReno Fugebånd

Komprimeret fugebånd af imprægneret blødt skum



Karakteristik

Anvendelse	• til tætning af tilslutninger i renoveringssystemet StoReno • afpasset efter StoReno Plan • til fugebredde 3 - 6 mm • ikke egnet til fuger og tilslutninger med store bevægelser (f.eks. dilatationsfuger)
Egenskaber	• slagregnstæt • fuldt imprægneret • langsomt ekspanderende • selvklæbende
Format	• båndets bredde/fugebredde: • 10 mm / 3 - 6 mm
Særlige egenskaber/henvisninger	• Belastningsgruppe BG 1 iht. DIN 18542 • Bestandighed mod slagregn ifølge DIN 18542 gruppe BG 1 opnås kun, hvis fugebredden ligger i området (3 - 6 mm).

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrolforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Temperaturbestandighed		-30 - 90 °C	
Slagregnstæthed	EN 1027	600 pa	
Vejrbestandighed	DIN 18542	BG 1	
Fugegennemtrængelighed	EN 1026	< 1,0 m ³ /[h*m*(daPa) ⁿ]	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Underlag

Krav	Stabilt, jævnt, tørt underlag - fri for stoffer, der forringer klæbeforbindelsen (f.eks. fedt og snavs).
-------------	--

Bearbejdning

Teknisk datablad

StoReno Fugebånd

Applikation

Afmål fugens længde nøjagtigt. Der skal lægges en centimeters "udvidelsesreserve" til for hver meter fugebånd. Skær fugebåndet lige. Træk dækstrimlen fra den selvklæbende side af, og tryk båndet let fast på fugeflanken. Båndet ekspanderer, så snart komprimeringstrykket forsvinder. Hvis båndet er ekspanderet for meget (f.eks. mere end 6 mm ved type 10/3-6), skal det komprimeres igen, inden de tilstødende plader anbringes. Det anbefales, at pladerne altid er klar til montage inden påklæbning af fugebåndet. Sørg for et gennemgående tætningsplan. I samlingsområdet bør de to ender af fugebåndet overlappe med ca. 15 mm. Ved yderkanterne skal fugebåndet presses ud; kun på denne måde sikres tætningen. Ved inderhjørnerne samles to fugebånd stumpet. Fugebåndet kan efterbehandles med puds. For at undgå en ukontrolleret afrivning skal den efterfølgende armering og slutbelægningen skilles fra tilstødende bygningsdele med en skillefuge.

Rengøring af værktøjer	Rengør med acetone eller med vand og sæbe.
Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	Resterende ruller belastes i åbne kartoner for at undgå, at båndet går op (teleskopering). Bør opbevares køligt.
Levering	
Farvetone	antracit
Forpakning	Rulle
Opbevaring	
Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt. Opbevaringstemperatur 1 - 20 °C. Kan opbevares i 12 måneder.
Mærkning	
Produktgruppe	Supplerende produkt

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Teknisk datablad

StoReno Fugebånd

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed.
Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk