

Teknisk datablad

StoSeal Band BK

Diffusionstæt tape af butylgummi med fibertildækning på bagsiden



Karakteristik

- Anvendelse**
- indvendigt
 - til fremstilling af en diffusionstæt tilslutning i området ved vindues-/terrassedørstilslutningsfuger og fuger mellem grundpuds og forbindende bygningsdele som f.eks. træbjælker og -lofter
 - til fremstilling af lufttæt underlag/tilslutning i akustiksystemet StoSilent Direct

- Egenskaber**
- selvklæbende
 - høj klæbekraft
 - kan efterbehandles med puds og overstryges
 - kompatibel med acrylglas og polycarbonat
 - klæbefladen er beskyttet af et afdækningspapir, der er delt på midten
 - bestående af plasto-elastisk butylgummimasse
 - kan uden problemer indbygges fuldstændigt skjult
 - betinget UV- og vejrbestandig
 - temperaturbestandig fra -30 °C til +80 °C

- Format**
- bredde: 75 mm
 - rullelængde: 10 m

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrolforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Densitet		1,0 - 1,3 g/cm ³	
Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse	DIN 52615	404 m	
Vanddampdiffusionsmodstandstal μ	DIN 52615	448.700	
Tørstofindhold		100 %	
Klæbekraft	MEL 052	> 4 N/cm	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Teknisk datablad

StoSeal Band BK

Underlag

Krav Underlaget skal være fast, tørt, rent, fri for olie, fedt og støv, bæredygtig og fri for sinterlag, udblomstringer og formolie.

Forberedelser Kontrollér eksisterende underlags vedhæftning. En forbehandling med en egnet grunding (anbefaling fås på forespørgsel) er eventuelt nødvendig på mineralske, porøse og sugende underlag såsom beton, puds, ubehandlet stål og groft træ.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Højeste underlags- og lufttemperatur: +35 °C

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.	
		1,00	m/m

Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.

Applikation

Tætning af tilslutningsfuger ved vinduer: Vinduet tilpasses og fastgøres, og hulrummet mellem vindue og væg fyldes med isoleringsmateriale. Tapen rulles af spolen og tilskæres med en ekstralængde på 5 til 10 cm. Halvdelen af beskyttelsesfolien trækkes af, og tapen (mindst 5 mm) klæbes omhyggeligt på vindueskarmen. Derefter trækkes den anden halvdel af beskyttelsesfolien af, og tapen anbringes omhyggeligt på det tilstødende underlag.

Tætning af overgange mellem bygningsdele:
Tapen rulles af spolen og tilskæres med en ekstralængde på 5 til 10 cm. Halvdelen af beskyttelsesfolien trækkes af. Derefter klæbes tapen omhyggeligt på den bygningsdel (f.eks. træbjælke/-loft), der grænser op til vægfladen, der skal isoleres indefra. Dernæst trækkes den anden halvdel af beskyttelsesfolien af, og tapen anbringes på vægfladen.

Sørg for at tapen overlapper i hjørnerne. Den optimale initiale vedhæftning opnås ved brug af en trykrulle. Den fiberoverdækkede side af tapen kan overpudses med egnet mørtel eller males over med dispersionsmaling.

Tørring, hærdning, eftersynstid Kan efterbehandles med det samme efter omhyggelig montering.

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt Opbevaring ved mere end +30 °C kan medføre vanskeligheder i forbindelse med fjernelsen af silikonepapiret.

Teknisk datablad

StoSeal Band BK

Levering	
Farvetone	forside: antracit, bagside: hvid
Forpakning	karton
Opbevaring	
Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt inden for et temperaturområde på +15°C til +30°C.
Holdbarhed	12 måneder efter produktionsdatoen i lukket originalbeholder.

Mærkning	
Produktgruppe	Tilbehør

Sikkerhed	Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH-forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere information findes på www.sto.de under rubrikken Fachhandwerker / REACH.
-----------	--

Særlige henvisninger	
	Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter. Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk