



# StoSeal F 355

Fugemasse

## Beskrivelse

God vedhæftelse på forskellige underlag  
 Vejr- og ældnings-beständig  
 Kemisk bestandig mod vand, saltvand, fortyndet lud og syre, olie og fedt  
 Neutralt bindemiddel  
 Lugter ikke.

## Anvendelsesområde

Ind- og udvendigt på beton- og ståloverflader.  
 Til tætning af terrasser, altaner, svalegange mm.  
 Anvendes direkte på fuger som er grundet med StoSeal P 305.  
 Ikke egnet til trafikerede arealer.

## Teknisk data

Densitet (DIN 53 217)	1,48-1,52 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbestandighed	-40°C till + 90°C
Maks fugebredde	30 mm
Tilladt fugerørelse	Ca. 20%
Shore hærkning A/D (DIN 53 505)	40

## Arbejdsanvisning

### Underlaget

Underlaget som skal fuges skal være fast, tørt, fedtfrit og bæredygtig. Fjern gamle, revnede fugemasser og rengør overfladerne.

### Arbejdstemperatur

Laveste/højeste arbejds- og underlagstemperatur +5°C / +35°C.

### Opbygning

Grund fugerne med StoSeal P 305. Fug siden med StoSeal F 355 som påføres med fugesprøjte. Glat ved behov fugefladen med sæbevand. Efterbehandling behøves ikke.

### Forbrug

Forbruget afhænger af fugens bredde og dybde.

Bredde/dybde	Forbrug/lpm	Emballagebehov 600 ml
8/8	62 ml	0,1
10/10	97 ml	0,16
12/12	141 ml	0,23
15/8	115 ml	0,18
20/10	194 ml	0,31

---

25/12	310 ml	0,48
30/15	443 ml	0,71
35/20	775 ml	1,25

---

Tid for luftning for StoSeal P 305: mindst 10 min / maks 4 timer.

### **Hærdning**

Hærder 2-3 mm/24 timer.

### **Rengøring**

StoDivers EV 100.

### **Affaldshåndtering**

Uhærdet produkt klassificeres som "farligt affald". Hærdet eller indtørret produkt behandles som bygge-/industriaffald. Kontakt de lokale miljømyndigheder eller renovationselskabet.

### **Opbevaring**

Opbevares tørt. Holdbarhed; se emballage.

### **Farvetone**

Grå.

### **Håndterings-/miljøinformation**

For yderligere information om kontakt med produktet, opbevaring og affaldshåndtering, se sikkerhedsdatablad.

### **For mere information kontakt**

Sverige: Sto Scandinavia AB, + 46 13 37 71 00

Danmark: Sto Scandinavia AB, +45 70 27 01 03 (Århus) +45 70 27 01 43 (København)

Norge: Sto Norge AS, +47 22 07 29 00

Finland: Sto Finexter OY, +358 33 59 10 54