


Teknisk datablad

StoSilent Fix

Gipsbaseret fugemasse til Sto Akustiksystem



Karakteristik

Anvendelse

- indvendigt
- til klæbning af pladesamlinger i akustiksystemet StoSilent Distance
- til fyldning af skruehuller

Egenskaber

- meget god klæbekraft
- tørrer hurtigt
- god vedhæftning

Udseende

- mat

Særlige egenskaber/henvisninger

- må ikke blandes med andre materialer
- forbruget kan variere afhængigt af system

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrolforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Densitet	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.			

Underlag

Krav

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt samt fri for sinterlag, forvittringer og skillemidler. Fugt eller ufuldstændig binding til underlaget kan medføre skader som f.eks. blæredannelse og revner i de efterfølgende belægninger. Må derfor ikke påføres på fugtige eller snavsede underlag.

Forberedelser

Inden der udføres yderligere arbejde, skal Sto-Akustiksystem tørre i mindst 24 timer.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur

Laveste underlags- og påføringstemperatur: +12 °C

Tilberedning af materiale

Produktet strøs i rent og koldt vand, indtil materialet bliver synligt ved overfladen.

Teknisk datablad

StoSilent Fix

Blandes med en gipsmurske eller lignende, indtil påføringskonsistensen er nået.

Blandebeholderen og blandeværktøjet skal være rene.

Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.	
	til paneler i lille format	0,50	kg/m²
	til paneler i stort format	0,30	kg/m²
	Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		
Applikation	Påføres vha. mindre spartel eller patron. Fyld den blandede spartel i en patron (f.eks. Knauf-værktøj, art.-nr. 9955-811, 9955-813), og påfør den med mundstykke midt på pladeranden. Alternativt kan materialet påføres på fugerne med en spartel. Den blandede spartelmasse påføres ensartet på kanten, så der ved samlingen af de enkelte plader sikres en klæbning over hele kanttykkelsen. Den næste plade skubbes til fra siden og fastklæbes. Tryk ikke spartelmassen mod bæreskinnerne. Overskydende materiale fjernes efter ca. 30 minutter. Må ikke trækkes ud til nul. I slagskygge er lofterne ikke fri for synlige ujævnheder.		
Tørring, hærdning, eftersynstid	Tidsrummet fra påføringen af den blandede spartel og indtil størkningen begynder udgør ca. 20 minutter. Af denne grund skal der kun tilberedes den mængde materiale, der kan påføres på ca. 60 minutter. Efter dette tidsrum skal der ikke fortsættes men benyttes en ny blanding.		
Rengøring af værktøj	Skal rengøres med vand straks efter brug.		
Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	De generelle påføringsretningslinjer til StoSilent-akustiksystemer skal overholdes. Disse er tilgængelige hos Sto SE & Co. KGaA. Snavsede beholdere og værktøj forkorter påføringstiden. Størknet materiale må ikke påføres, StoSilent Fix bliver ikke egnet til påføring igen efter vandtilsætning eller omrøring. Montering/belægning må først foretages efter indledende instruktion!		
Levering			
Farvetone	naturhvid		
Forpakning	sæk		

Teknisk datablad

StoSilent Fix

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt.
Holdbarhed	Den bedste kvalitet sikres ved opbevaring i originalemballagen indtil udløb af datoen for maksimal opbevaringstid. Denne kan ses på partinummeret på beholderen. Forklaring på parti-nr.: Ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2 + 3 = uge Eksempel: 9450013223 - Opbevaringstid indtil slutningen af uge 45 i 2019

Mærkning

Produktgruppe	Spartelmasse
---------------	--------------

Sikkerhed	Se sikkerhedsdatabladet!
-----------	--------------------------

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk