


Teknisk datablad

StoTap Pro 100 S

Glasfiber, naturhvid



Karakteristik

Anvendelse

- indvendigt
- til renovering (revneoverbygning), sanering (bearbejdning af underlaget) og dekorativ udformning af væg- og loftsområder

Egenskaber

- tåler mekanisk belastning
- revneoverbyggende ved krympe- og udtøringsrevner
- dimensionsstabil
- ikke respirabel, da fiberdiameter $> 5 \mu\text{m}$
- belægning mulig
- kan afhængigt af opbygning udføres ubrændbart
- overfladevægt ca. 35 g/m^2

Format

- rullebredde: ca. 1 m
- rullelængde: 50 m

Udseende

- mange farvesætningsmuligheder
- se kollektionen StoTex/StoTap

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Fladevægt		35 g/m^2	ca.
Fiberdiameter		$> 5 \mu\text{m}$	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Underlag

Krav

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt samt fri for sinterlag, forvittringer og emner der forringer vedhæftningen.

Forberedelser

Forberedelsen af underlaget og udførelse af belægningsarbejdet skal være i overensstemmelse med de alment anerkendte tekniske regler. Alle belægninger og alt forberedende arbejde skal tilpasses til projektet og de krav de udsættes for.

Fjern løs maling og ikke bæredygtige gamle lag og belægninger og rengør overfladen (mekanisk eller med passende rengøringsmidler).

Teknisk datablad

StoTap Pro 100 S

Grundinger må ikke danne et blankt lag.

Normale og meget sugende underlag:
Grundung med StoPrim Plex eller StoPrim GT.
StoPrim Plex er brugsklar og kan fortyndes med maks. 30 % vand afhængigt af underlagets sugeevne.

Svagt sugende underlag:
Grundung med StoPrim Color eller StoPrim Sil Color.

Vandopløselige indholdsstoffer:
Isoler med StoPrep Isol.
StoPrep Isol er klar til brug og må ikke fortyndes.

Intakte tokomponents-belægninger, ikke-jernholdigt metal, plast:
Grundung med StoAqua EP Activ.

Skimmelangrebne overflader:
Ved skimmelsanering skal de gældende nationale anbefalinger og direktiver overholdes.

Ved belægning med acrylfuge- og tætningsmasser kan der opstå revner og/eller misfarvninger i malingen som følge af den højere elasticitet hos acryl-tætningsmassen. På grund af det store udbud af produkter på markedet, skal der udføres egne tests til vurdering af vedhæftningen.

De anførte belægningsopbygninger og -forslag fritager ikke brugeren for eget ansvar angående at kontrollere og vurdere underlaget.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur	Laveste underlags- og påføringsstemperatur: +5 °C		
Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.	
	vægt ca. 35 g/m ²	1,00	m ² /m ²
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.			

Teknisk datablad

StoTap Pro 100 S

Belægningsopbygning	grundbelægning (ved behov): Afhængigt af underlagets type og tilstand. Klæber StoColl Tex, StoColl Tap Mellem- og slutbelægning: Afhængigt af kravene til f.eks. belastning eller glansgrad er følgende slutbelægninger fra indendørssortimentet fra Sto mulige at anvende: - maling: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, StoColor Titanium, StoColor Sil Comfort og StoColor Puran Satin - indendørs puds - effektbelægning Se det tekniske datablad til den respektive belægning.
Applikation	klæber på underlaget, overmaling af vægbelægninger Påfør klæberen med en bredde af 1 - 2 baner i tilstrækkelig mængde og ensartet på væggen. Læg glasfiberet blærefrit i det våde klæberlag på en stødsamling eller i dobbeltsnittet. Vi anbefaler påføring i dobbeltsnittet. Klæberen tørrer transparent. Tør omgående rester af klæberen på overfladen af med en fugtig, ren klud. Fortynd klæberen StoColl Tap 10 % med vand til påføring med tapetmaskinen. Indstil klæbermængden til "1" ved anvendelse af f.eks. en tapofix-tapetmaskine. Hvis klæberen påføres med en rulle, skal den ikke fortyndes. Forbruget er 0,16 - 0,25 kg/m² afhængigt af underlag og klæbertype. Indstil klæberens konsistens og mængde efter fleecetypen. Tilskær fleecebaner med et tillæg på 5 - 10 cm før klæbningen. strukturforskel: For at undgå strukturforskel må fleecebaner ikke klæbes på hovedet eller spejlvendt. skæring af fleecen: Lad fleecen tørre i området ved lofter, døre og sokkellister, og skær til lige efter påtrykning af fleecen med stållinealen og en skarp skærekniv eller en saks. fremstående hjørner: Læg fleecen min. 10 - 15 cm omkring udstående hjørner, så tilslutningen til de følgende fleecebaner sikres. Påfør klæberen på de tørre steder, og pres fleecen mod klæberen. Anbefaling: for bedre at beskytte kanterne skal StoSilent Profile EW anvendes på yderhjørnerne.

Teknisk datablad

StoTap Pro 100 S

**Tørring, hærdning,
eftersynstid**

Gennemført og mekanisk belastbar: efter ca. 3 til 4 dage.

Høj luftfugtighed og/eller lav temperatur forlænger tørretiden.

Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfugtighed: Kan bearbejdes efter ca. 12 timer.

Rengøring af værktøjer

Skal rengøres med vand straks efter brug.

**Henvisninger, anbefalinger,
specielt, særligt**

info til tørring:

Gipsspartelmasserne, som producenterne af gipsplader anbefaler, kan være særligt følsomme over for fugt. Denne følsomhed kan medføre blæredannelse, opsvulmning af spartelmasserne og afskalning. Tilstrækkelig tørring og temperatur fremskynder tørringen.

Produktet bliver fast kvalitetskontrolleret. Enkelte produktionsbetingede fejlsteder er mulige. Fejlstederne er markeret på snitkanterne, og fleecen er tilsvarende længere.

Glasdekorrationsvæv og glasfleece har en breddetolerance på +/- 1 cm. Ved en mindstebredde er glasdekorrationsvævene og glasfleecen tilsvarende længere. Sådanne fejl er ikke nok til en reklamation. Hold øje med fejlsteder under tilskæring af banerne. Reklamationer efter påføring af mere end 10 fleecibaner anerkendes ikke.

Ved berettigede mangler skal kontrolnumrene (se rullekerne eller karton) angives og prøvematerialet indsamles.

Anvendelse på områder der udsættes for vand:

- Vandklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og iht. datablad nr 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Produktet er kun egnet til overflader med vandklasse W0-I (lav vandpåvirkning).

Levering**Farvetone**

naturhvid

Forpakning

kasse (1 hjul)

Opbevaring**Opbevaringsbetingelser**

Rullerne skal transporteres og opbevares stående.

Mærkning**Produktgruppe**

Glasfiber

Teknisk datablad

StoTap Pro 100 S

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet!

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

År et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk