

Teknisk datablad

Sto Fugebånd Lento Plus

Komprimeret fugebånd af imprægneret blødt skum



Karakteristik

Anvendelse	• til tætning af tilslutninger til tilstødende bygningsdele i isolerede facadesystemer • til fugebredde: 3-7 mm og 7-12 mm
Egenskaber	• slagregnstæt • helimprægneret • ekspanderer langsomt • selvhæftende
Format	• bredde på båndet/fugebredde: 15/3-7 mm 15/7-12 mm
Særlige egenskaber/oplysninger	• slagregnstætheden iht. DIN 18542 BG 1 opnås kun når fugebredden ligger inden for anvendelsesområdet (3-7 mm og 7-12 mm) • brandklasse iht. DIN 4102-B1 gælder kun ved fuger mellem massive mineralske byggematerialer

Tekniske data

Kriterium	Standard / norm	Værdi / enhed	Oplysninger
Vanddampdiffusions modstandstal μ	EN ISO 12572	< 100	
Varmeledningsevne	DIN 52612	0,048 W/(m*K)	
Krympedensitet		80 g/cm ³	
Temperaturbestandighed		-30 til +90 °C	
Slagregnstæthed	EN 1027	600 Pa	
Vejrbestandighed	DIN 18542	BG 1	
Luftgennemtrængelighed	DIN 18055	0,1 m ³ /[h*m*(daPa) ^{0,7}]	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier eller omtrentlige værdier. Pga. anvendelsen af naturlige råvarer i vore produkter kan de angivne værdier for en individuel levering afvige noget, dog uden at dette gør produktet mindre egnet.

Underlag

Krav	Underlaget skal være stabilt, jævnt, tørt og fri for materiale som kan påvirke vedhæftningen negativt (f.eks. fedt, skidt).
-------------	---

Applicering

Påføringsstemperatur	Højeste påføringsstemperatur: +25 °C
-----------------------------	--------------------------------------

Teknisk datablad

Sto Fugebånd Lento Plus

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.	
		1,00	m/m
Materialeforbruget afhænger bl.a. af påføring, underlag og konsistens. Angivne forbrugsværdier er blot vejledende. Ved behov fastsættes mere præcise forbrugsværdier baseret på projektets forhold.			
Påføring	Generelt: Skær de første og sidste 25 mm af båndet (tætningen på rullen er hårdest der og vil ikke ekspandere ordentligt). Opmål fugelængden præcist. Læg to centimeter "ekspansionsreserve" til for hver meter fugebånd. Skær fugebåndet af i en lige linje. Træk beskyttelsestapen af fra den selvhæftende side og tryk båndet let mod fugesiden.		
	Så snart kompressionstrykket falder begynder båndet at ekspandere. Det anbefales at altid forberede isoleringspladerne inden fastklæbning af fugebåndet. Kontrollér at der er et kontinuerligt tætningsniveau. Sæt begge fugebåndets ender tæt mod hinanden i fugeområdet.		
	Type 15/3-7 og 15/7-12: Tryk fugebåndet sammen ved yderkanten, kun på den måde sikres det at der er tæt. To fugebånd monteres tæt i inderhjørnerne.		
	Fugebåndet kan overbearbejdes med puds. For at undgå en ukontrolleret revnedannelse skal armering og slutbelægning efterfølgende adskilles fra tilstødende bygningsdele vha. et snit med en spartel.		
Rengøring af værktøj	Rengør med acetone eller med vand og sæbe.		
Anvisninger, anbefalinger, særlig information, øvrigt	Læg noget tungt over resterende ruller i åbnede kartoner, for at forhindre at fugebåndet ekspanderer ukontrolleret. Ved høje temperaturer ekspanderer fugebåndet hurtigere. Forvaring på køligt sted anbefales.		
Levering			
Farve	Antracit		
Forvaring			
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt og køligt.		
Mærkning			
Produktgruppe	Isolerede facadesystemer - tilbehør		
Særlige oplysninger			
Meningen med det tekniske datablad er, at kunden skal kunne forsikre sig om at produktet egner sig til formålet. Bemærk at det altid er kundens ansvar at bedømme produktets egnethed og holdbarhed ift. den aktuelle situation. Anvendelse af produktet som ikke utvetydigt nævnes i dette tekniske datablad må kun udføres efter samråd med Sto Danmark A/S. Uden dette samtykke sker anvendelsen af produktet på egen risiko. Dette gælder særligt hvis produktet anvendes i kombination med andre produkter. Ved udgivelse af et nyt teknisk datablad mister det tidligere sin gyldighed. Den senest udgivne version findes på vores hjemmeside (www.sto.dk) og det er kundens ansvar at sikre sig, at det er det senest udgivne tekniske datablad som anvendes. Sto Danmark A/S har ikke ansvar for andet end at informationen der gives i dette tekniske datablad er korrekt. Eksempler på ting			

Teknisk datablad

Sto Fugebånd Lento Plus

der ligger uden for Sto Danmark A/S's ansvarsområde er opbevaring, byggearbejde, bearbejdning, kombination med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold. Sto Danmark A/S giver kun garantier for leverede produkter iht. ABM 07.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK – 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk

