

Teknisk datablad

Sto Fugeskum, til pistol

En-komponent polyurethan-fugeskum



Karakteristik

- | | |
|------------|--|
| Anvendelse | <ul style="list-style-type: none">• udvendigt• til udfyldning af fuger og huller i isoleringsplader med op til 5 mm bredde• til fyldning af huller og andre hulrum |
|------------|--|

- | | |
|------------|---|
| Egenskaber | <ul style="list-style-type: none">• fri for CFC og HCFC• FCKW-fri• varmeisolerende• fugthærdende• bestandig mod varme, vand og forskellige kemikalier |
|------------|---|

- | | |
|--------|---|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• Ø Beholder: 65 mm• højde: 330 mm• indhold: 750 ml |
|--------|---|

- | | |
|---------------------------------|---|
| Særlige egenskaber/henvisninger | <ul style="list-style-type: none">• byggematerialeklasse B1 ifølge DIN 4102 |
|---------------------------------|---|

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrolforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Varmeledningsevne	DIN 52612	0,04 W/(m*K)	
Udbytte i L	TIAS-101	> 35 l	
Skimmeldannelse	TIAS-106	5 - 15 min	
Skæretid	VIAS-107	30 - 60 min	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Underlag

- | | |
|------|--|
| Krav | Underlaget skal være plant, bæredygtigt, rent og tørt. |
|------|--|

Bearbejdning

- | | |
|-------------------------|---|
| Bearbejdningstemperatur | Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Højeste underlags- og lufttemperatur: +35 °C |
|-------------------------|---|

Teknisk datablad

Sto Fugeskum, til pistol

Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.
	projektspecifik	
	Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.	
Applikation	Alle klæbeoverflader skal eventuelt vædes lidt inden skumpåføring. Ved større hulrum og anbringelse af tykkere belægninger skal der foretages en mellembefugtning. Ryst produktet godt inden brug. Tag beskyttelseskappen af, og skru dåsen på Sto-Fugemassepistolen. Skummængden indføres med slangesprøjten i ringe mængde med en uafbrudt skumstreng i fugerne eller hulrummene. Udløbsmængden doseres ved betjening af aftrækkeren og doseringsskruen på pistolen. Hulrum skal kun fyldes op til 30-40 % med skum, da skummet udvider sig til mellem det dobbelte og tredobbelte. Skumfyldning af hulrum skal påbegyndes på det laveste sted. Overskydende eller udkvældende skum skal først fjernes, når det er størknet helt. Dette foretages f.eks. med en skarp kniv eller ved efterslibning i niveau med overfladen. Produktet kan påføres med afbrydelser, ved længere afbrydelser skal der dog sørges for, at dåsen er fast forbundet med Sto-Fugemassepistolen under tryk, og at doseringsskruen lukkes. Dåsen skal sidde fastskruet på pistolen, indtil den er tømt fuldstændigt. Derefter skal en ny dåse øjeblikkeligt skrues på, eller pistolen skal rengøres med Sto-Pistolrensemidlet.	
Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	Rækkeevnen afhænger af temperatur, fugt og størrelsen for hulrummet, der skal fyldes. Den nypåførte skum bør ikke udsættes for direkte sollys. Produktet er ikke egnet til udformning af elastiske tilslutninger, tætningsfuger og dilatationsfuger. Størknet skum er ikke UV-bestandigt. Må kun anvendes i godt ventilerede rum. Rygning forbudt! Beskyt øjnene, bær handsker og arbejdstøj. Fjern øjeblikkeligt skumsprøjt med Sto-Pistolrens eller acetone.	
Opbevaring		
Opbevaringsbetingelser	Opbevares køligt, frostfrit, tørt og opretstående. Beskyttes mod sollys.	
Holdbarhed	Den bedste kvalitet sikres ved opbevaring i originalemballagen indtil udløb af datoen for maksimal opbevaringstid. Denne kan ses på partinummeret på beholderen. Forklaring af parti-nr.: Ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2 + 3 = uge Eksempel: 9450013223 - Opbevaringstid indtil slutningen af uge 45 i 2019	

Teknisk datablad

Sto Fugeskum, til pistol

Mærkning

Produktgruppe Tilbehør til isolerede facadesystemer

Sikkerhed

Dette produkt er mærkningspligtigt iht. gældende EU-forordning.
Bemærk sikkerhedsdatabladet!

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.stodanmark.dk