

Teknisk datablad

Sto Glasfibervæv

Alkaliebestandigt armeringsnet



Karakteristik

Anvendelse	• ind- og udvendigt • som armeringsnet • universel anvendelse
Egenskaber	• optimeret kraftoptagelse for størst mulig sikkerhed og for at undgå revner • høj trækstyrke • forskydningsstabil • alkaliebestandig • fri for blødgørere
Format	• maskevidde: 6 x 6 mm • rullebredde: 110 cm

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Fladevægt	ETAG 004-2013 / Bilag C.3.1	165 g/m ²	ca.
Maskevidde	ETAG 004-2013 / Bilag C.3.3	6,0 mm	
Rivestyrke leveringstilstand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Restrivestyrke efter ældning	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Bearbejdning

Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.
	med 10 cm overlapning	1,00 m/m ²
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		

Teknisk datablad

Sto Glasfibervæv

Applikation

Læg armeringsnettet uden blærer og folder helt ned i den øverste tredjedel af den fugtige grundpuds. Glat overfladen.

Vævssamlingerne skal overlappe med 10 cm. De gule kantstrimler bruges som overlappingsmarkering.

Skær armeringsvævet af ved sokkelafslutningen ved underkanten af Sto-Sokkelisten med en skarp kniv.

Før eventuelt armeringsvævet rundt om hjørner og dørfalse.

Ved bygningsåbninger (f.eks. vindues- og dørlysninger) skal der udføres en diagonal forstærkning med Sto Armeringspile, Sto Overliggerhjørnevinkler eller vævsstrimler (min. 30 x 50 cm).

Hvis vævet er skåret til, f.eks. i nærheden af stilladsankre, skal der anvendes en yderligere vævsstrimmel over indskæringen. Behandl vævet skånsomt, så det ikke beskadiges under påføringen. Armeringsvæven skal altid være vel indbadet i grundpuds.

Levering

Farvetone	hvid med gule markeringer
-----------	---------------------------

Forpakning	Rulle
------------	-------

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt og frostfrit. Beskyttes mod varme og direkte sollys.
------------------------	---

Udtalelser / godkendelser

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS og StoArmat Classic/Classic plus) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS og StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L og StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (træbyggeri - MW/MW-L og StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto Armeringspuds + QS/StoPr) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L og StoArmat Classic S1) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L og StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS og StoLevell Uni) Europæisk teknisk vurderingsorgan

Teknisk datablad

Sto Glasfibervæv

ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS og StoLevell Novo) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS og StoLevell Duo) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS og StoLevell Alpha) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS og StoLevell FT) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (Træbyggeri - EPS og StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L og StoLevell Uni) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L og StoLevell Novo) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L og StoLevell FT) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L og StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (træbyggeri - MW-L og StoLevell Uni/StoLevell Novo, fastgørelse: klæbet) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (træbyggeri - HWF og StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, fastgørelse: dyvlet) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (træbyggeri - HWF og StoLevell Uni/StoLevell FT, dyvler/klæber) Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-06/0197	StoTherm Cell Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-09/0267	StoTherm Resol Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-17/0041	StoTherm PIR Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Europæisk teknisk vurderingsorgan
ETA-17/0406	StoVentec R Europæisk teknisk vurderingsorgan
TGA.2023/009	StoTherm Resol Dansk teknisk godkendelse
TGA.2021/008	StoTherm Classic MW/MW-L Dansk teknisk godkendelse
TGA.2021/007	StoTherm Mineral

Teknisk datablad

Sto Glasfibervæv

Dansk teknisk godkendelse

Mærkning

Produktgruppe Armeringsvæv

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet!

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

År et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk