

Teknisk datablad

Sto Glasfibervæv F

Alkaliebestandigt armeringsnet



Karakteristik

- Anvendelse**
- ind- og udvendigt
 - som armeringsnet i egnet grundpuds

- Egenskaber**
- høj trækstyrke
 - forskydningsstabil
 - alkaliebestandig
 - fri for blødgørere

- Format**
- maskevidde: 4 x 4 mm
 - bredde: 110 cm

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Fladevægt	ETAG 004-2013 / Bilag C.3.1	165 g/m ²	ca.
Maskevidde	ETAG 004-2013 / Bilag C.3.3	4,0 mm	
Rivestyrke leveringstilstand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Restrivestyrke efter ældning	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Bearbejdning

Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.
	med 10 cm overlapning	1,00 m/m ²
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		

Teknisk datablad

Sto Glasfibervæv F

Applikation

Armeringsvævet indlejres jævnt, uden folder i den nypåførte grundpuds i den øverste tredjedel af grundpudsen og planspartles. Vævssamlingerne skal overlappe med 10 cm, de gule randstriber tjener som overlappingsmarkering.

Skær armeringsvævet af ved sokkelafslutningen ved underkanten af Sto-Solkellisten med en skarp kniv. Før eventuelt armeringsvævet rundt om hjørner og overlappende på vævvinkler.

Ved bygningsåbninger (vinduer, døre) skal der udføres en diagonalarmring med Sto-Armeringspil, Sto Hjørnevinkel kombi eller vævsstrimler (mindstemål 25 x 40 cm).

Hvis vævet er indskåret, f.eks. i nærheden af stilladsankre, skal der indlejres en yderligere vævsstrimmel over indskæringen. Vævet skal behandles skånsomt for at undgå beskadigelser under påføringen.

Levering

Farvetone hvid med gule markeringer

Forpakning Rulle

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt og frostfrit. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Mærkning

Produktgruppe Armeringsvæv

Sikkerhed Se sikkerhedsdatabladet!

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Teknisk datablad

Sto Glasfibervæv F

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed.
Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk