

Teknisk datablad

Sto Glasfibervæv G

Alkalieresistent armeringsvæv



Karakteristik

- Anvendelse**
- udvendigt
 - som armeringsvæv ved isoleret facadesystem med keramisk belægning

- Egenskaber**
- høj trækstyrke
 - forskydningsstabil
 - høj alkaliebestandighed
 - fri for blødgørere

- Format**
- maskevidde: 7 x 8 mm
 - bredde: 110 cm

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrolforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Fladevægt	ETAG 004 / bilag C 6.1	> 210 g/m ²	
Maskevidde	ETAG 004 / bilag C 6.3	7,0 mm	
Rivstyrke leveringstilstand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.400 N/5cm	
Restrivstyrke efter ældning	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.200 N/5cm	Lagring i Etag-opløsning
Restrivstyrke efter ældning	Meddelelse IFB ISSN0172-3006	> 1.300 N/5cm	Lagring i NaOH 5 %

Teknisk datablad

Sto Glasfibervæv G

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Underlag

Krav

Påføring

Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.
	med 10 cm overlapning	1,00 m/m ²

Materialets rækkeevne afhænger til dels af forberedelsen, underlaget og konsistensen. De angivne forbrugsværdier er kun vejledende. Nøjagtige forbrugsværdier kan evt. fastslås for det aktuelle objekt.

Applikation

Armeringsvævet indlejres jævnt og uden folder i den netop påførte armeringsmasse i den øverste tredjedel af armeringen og planspartles. Vævssamlingerne skal overlappe med 10 cm, de gule randstriber tjener som overlappingsmarkering.

Skær armeringsvævet af ved sokkelafslutningen ved underkanten af Sto-Sokkelisten med en skarp kniv.

Ved bygningsåbninger (vinduer, døre) skal der udføres en diagonalarmering med Sto-Armeringsvæv Diagonal, Sto-Hjørnevinkel kombi eller vævsstrimler (mindstemål 20 x 40 cm).

Hvis vævet er skåret, f.eks. i nærheden af stilladsankre, skal der indlejres en yderligere vævsstrimmel over skæringen. Vævet skal behandles skånsomt for at undgå beskadigelser under påføringen.

Levering

Farvetone hvid med gul markering

Emballage Rulle

Teknisk datablad

Sto Glasfibervæv G

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt.

Udtalelser / godkendelser

Z-33.46-422 WDVS mit keramischer und Naturstein-Bekleidung
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Mærkning

Produktgruppe Armeringsvæv

Sikkerhed Bemærk sikkerhedsdatablad.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablade bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra at kontrollere egnetheden og anvendelsen på eget ansvar.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter kontakt med Sto Danmark A/S. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt tekniske datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes i internettet på www.stodanmark.dk

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 86
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 070 27 01 43
Telefax: 070 27 01 46
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.stodanmark.dk