


Teknisk datablad

Sto Hydraulisk Kalkmørtel KKh

Mineralsk kalkmørtel iht. EN 998-1, af chaux
blanche EN 459-1-HL 3,5, klasse CS I

**Karakteristik**

- Anvendelse**
- ud- og indvendigt
 - til gamle og nye bygninger

- Egenskaber**
- god vedhæftning på mineralske underlag

Teknisk data

Kriterium	Standard / norm	Værdi / Enhed	Oplysninger
Ballast		sand 0-3 mm	
Vandbehov		17 %	
Luftporeindhold		ca 6 %	

Angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier eller omtrentlige værdier. Pga. anvendelsen af naturlige råvarer i vores produkter kan angivne værdier for en individuel leverance afvige noget, uden at dette gør produktet mindre egnet.

Underlag

- Krav**
- Underlaget skal være mineralsk, fast og frit for løse og porøse puds- og malingslag samt gennemfugtet sådan at korrekt sugsevne opnås.

Bearbejdning

- Bearbejdningstemperatur**
- Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C
Højeste påførings- og underlagstemperatur: +35 °C

Materialberedning

Sto Hydraulisk Kalkmørtel KKh 0-3 mm: 25 kg blandes med 4,3 liter vand.
Sto Hydraulisk Kalkmørtel KKh 0-1 mm: 25 kg blandes med 5,3 liter vand.

Bland tørmørtlen med vand i hurtigtgående blander 2 min, tvangsblender 7-10 min eller fritfaldsblander ca. 8 min. Alternativt gennemstrømningsblander.

Forbrug

Udførelse	Forbrug ca.
Pr. cm lagtykkelse	1,9 kg/m ²

Materialeforbruget afhænger bl.a. af påføring, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier er blot vejledende. Ved behov fastsættes mere præcise forbrugsværdier baserede på projektets forhold.

Applicering

Sugende underlag bør fugtes dagen før.
Visse underlag skal grundes tyndt med Sto Hydraulisk Kalkmørtel Kh. Dette gøres dagen før.

Grovpuds/opretning:
Udføres med Sto Hydraulisk Kalkmørtel KKh 0-3 mm i et lag fra 5 til maks. 10 mm

Finpudsning:

Teknisk datablad

Sto Hydraulisk Kalkmørtel KKh

Udføres med Sto Hydraulisk Kalkmørtel KKh 0-1 mm i et lag fra 3 til maks. 6 mm.

Kalkmørtlen påføres manuelt eller med maskine.
Tag hensyn til vejret, tænk særligt på risikoen for frost.
Mørtlen skal anvendes inden for 2 timer efter blanding.

Efterbehandling	Holdbarheden øges ved eftervanding af hærdende lag. Ved tørt og varmt vejr, samt ved hård vind, skal der altid eftervandes. Beskyt nyligt påførte overflader mod direkte sollys og hård vind.
------------------------	---

Rengøring af værktøj	Rengør med vand med det samme efter anvendelse.
-----------------------------	---

Levering

Farvenuance	Lysegrå
--------------------	---------

Forpakning	Sæk 25 kg, storsæk 1000 kg
-------------------	----------------------------

Opbevaring

Opbevaringsforhold	Opbevares tørt.
---------------------------	-----------------

Opbevaringstid	Bedste kvalitet i originalforpakning garanteres frem til udgangen af den maksimale opbevaringstid. Denne kan aflæses vha. batchnummeret på forpakningen. Batchnummeret betyder: Ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2 + 3 = uge Eksempel: 8450013223 - opbevaringstid garanteres t.o.m. uge 45 år 2028
-----------------------	---

Mærkning

Produktgruppe	Mineralsk grundpuds
----------------------	---------------------

Sikkerhed	Produktet er mærkningspligtigt. Sikkerhedsdatablad findes på www.sto.dk Se informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering.
------------------	--

Særlige anvisninger

Information og data i dette tekniske datablad har til hensigt at garantere produktets tilsigtede anvendelsesområde samt dets egnethed ift. dette og er baseret på vores nuværende viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugeren fra ansvaret for selv at afgøre hvorvidt produktet egner sig til den tilsigtede anvendelse.
Anvendelse som ikke klart og tydeligt nævnes i dette tekniske datablad må først udføres efter samråd. Uden godkendelse sker dette på brugerens eget ansvar.
Dette gælder særligt hvis produktet anvendes i kombination med andre produkter.

Ved udgivelsen af et nyt teknisk datablad ophører alle tidligere versioners gyldighed. Den seneste udgave er tilgængelig online.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK – 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk

Teknisk datablad

Sto Hydraulisk Kalkmørtel KKh