


Teknisk datablad

Sto Hydraulisk Kalkmørtel Kh

Mineralsk kalkmørtel iht. EN 998-1, af chaux
blanche EN 459-1-HL 3,5, klasse CS III



Karakteristik

- Anvendelse**
- ud- og indvendigt
 - til gamle og nye bygninger

- Egenskaber**
- god vedhæftning på mineralske underlag

Teknisk data

Kriterium	Standard/norm	Værdi/ Enhed	Oplysninger
Ballast		3 mm	
Vandbehov		15 %	
Luftporeindhold		ca 9 %	
Kornstørrelse		3 mm	
Maks. tykkelse pr. påføring		10 mm	
Min. tykkelse pr. påføring		5 mm	

Angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier eller omtrentlige værdier. Pga. anvendelsen af naturlige råvarer i vores produkter kan angivne værdier for en individuel levering afvige noget, uden at det gør produktet mindre egnet.

Underlag

- Krav**
- Underlaget skal være mineralsk, fast og frit for løse og porøse puds- og malingslag, samt gennemfugtet således at den rette sugesevne opnås.

Bearbejdning

- Bearbejdningstemperatur**
- Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C
Højeste påførings- og underlagstemperatur: +35 °C

- Materialeforberedelse**
- 25 kg blandes med 3,8 liter vand

Bland tørmørtlen med vand i hurtigtgående blander 2 min, tvangsblender 7-10 min eller fritfaldsblander ca. 8 min. alternativt gennemstrømningsblander.

- Forbrug**
- | | |
|--------------------|------------------------|
| Udførsel | Forbrug ca. |
| pr. cm lagtykkelse | 16,0 kg/m ² |

Materialeforbruget afhænger bl.a. af påføring, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier er kun vejledende. Ved behov fastsættes mere præcise forbrugsværdier, baserede på projektets forhold.

- Påføring**
- Sugende underlag bør forvandes dagen før.
Kalkmørtlen påføres manuelt eller maskinelt.
Tag hensyn til vejrforholdene, tænk særligt på risikoen for frost.

Teknisk datablad

Sto Hydraulisk Kalkmørtel Kh

Efterbehandling	Styrken øges ved eftervanding af hærdet lag. Eftervanding skal altid ske i tørt og varmt vejr og ved hård vind. Beskyt frisklavede områder mod direkte sollys og stærk blæst.
------------------------	---

Rengøring af værktøj	Rengør med vand med det samme efter anvendelse.
-----------------------------	---

Levering

Farve	Lysegrå
--------------	---------

Forpakning	Sæk 25 kg, storsæk 1000 kg
-------------------	----------------------------

Opbevaring

Opbevaringsforhold	Opbevares tørt.
---------------------------	-----------------

Opbevaringstid	Bedste kvalitet i originalforpakning garanteres frem til sidste holdbarhedsdato. Denne kan aflæses vha. batchnummeret på forpakningen. Batchnummeret betyder: Ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2 + 3 = uge Eksempel: 8450013223 – opbevaringstid garanteres t.o.m. uge 45 år 2018
-----------------------	---

Mærkning

Produktgruppe	Mineralsk grundpuds
----------------------	---------------------

Sikkerhed	Produktet er mærkningspligtigt. Sikkerhedsdatabladet findes på www.sto.dk Bemærk informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering.
------------------	--

Særlige oplysninger

Information og data i dette tekniske datablad har til formål at garantere produktets tiltænkte anvendelsesformål samt dets egnethed dertil, og er baseret på vores nuværende viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugeren fra ansvaret for selv at afgøre, om produktet egner sig til den tiltænkte anvendelse.
Anvendelse, som ikke entydigt nævnes i dette tekniske datablad, må kun udføres efter aftale. Uden godkendelse sker dette på brugerens eget ansvar. Dette gælder særligt hvor produktet anvendes i kombination med andre produkter.

Ved udgivelse af et nyt teknisk datablad ophører alle tidligere versioners gyldighed. Den nyeste udgave findes tilgængelig online.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk