


Teknisk datablad

Sto Kalkmørtel

Mineralsk kalkmørtel iht. EN 998-1,
klasse CS I



Karakteristik

- Anvendelse**
- ud- og indvendigt
 - til gamle og nye bygninger

- Egenskaber**
- god vedhæftning på mineralske underlag

Teknisk data

Kriterium	Standard/norm	Værdi/ Enhed	Oplysninger
Vandbehov		20 %	1 mm
		18 %	3 mm
Luftporeindhold		6,5 %	1 mm
		8,5 %	3 mm
Kornstørrelse		1 mm / 3 mm	
Maks. tykkelse pr. påføring		5 mm / 10 mm	
Min. tykkelse pr. påføring		3 mm	

Angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier eller omtrentlige værdier. Pga. anvendelsen af naturlige råvarer i vores produkter kan angivne værdier for en individuel levering afvige noget, uden at det gør produktet mindre egnet.

Underlag

- Krav**
- Underlaget skal være fast, rent, tørt, jævnt og bæredygtigt, samt gennemfugtet således at den rette sugsevne opnås.

Påføring

- Påføringstemperatur**
- Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C.

Materialeforberedelse

- 25 kg Sto Kalkmørtel 1 mm blandes med 5,0 liter vand
25 kg Sto Kalkmørtel 3 mm blandes med 4,5 liter vand

Bland tørmørtlen med vand i hurtigtgående blander 3-4 min eller langsomtgående blander 7-10 min.

Forbrug

Udførsel	Forbrug ca.
pr. cm lagtykkelse	20,0 kg/m ²

Materialeforbruget afhænger bl.a. af påføring, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier er kun vejledende. Ved behov fastsættes mere præcise forbrugsværdier baserede på projektets forhold.

Grunding

Ved behov grundes der med Sto Hydraulisk Kalkmørtel Kh alternativt Sto Hydraulisk Kalkmørtel KKh i et tyndt lag, ca 3 kg/m²

Påføring

Kalkmørtlen påføres manuelt eller sprøjtes.

Teknisk datablad

Sto Kalkmørtel

Kan sprøjtes med de fleste pudssprøjter på markedet.

Rengøring af værktøj	Rengør med vand med det samme efter anvendelse.
Øvrigt	Også til murerarbejde, hvor der skal bruges en svag mørtel.
Levering	
Farve	Lysegrå
Forpakning	Sæk 25 kg, storsæk 1000 kg
Opbevaring	
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt.
Opbevaringstid	Bedste kvalitet i originalforpakning garanteres frem til sidste holdbarhedsdato. Denne kan aflæses vha. batchnummeret på forpakningen. Batchnummeret betyder: Ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2 + 3 = uge Eksempel: 8450013223 – opbevaringstid garanteres t.o.m. uge 45 år 2018
Mærkning	
Produktgruppe	Mineralsk grundpuds
Sammensætning	Læsket kalk E, natursand 0-1 mm og 0-3 mm
Sikkerhed	Produktet er mærkningspligtigt. Sikkerhedsdatablad findes på www.sto.dk Observer informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering.

Særlige oplysninger

Information og data i dette tekniske datablad har til formål at garantere produktets tiltænkte anvendelsesformål samt dets egnethed dertil, og er baseret på vores nuværende viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugeren fra ansvaret for selv at afgøre, om produktet egner sig til den tiltænkte anvendelse.
Anvendelse, som ikke entydigt omtales i dette tekniske datablad, må kun udføres efter aftale. Uden godkendelse sker dette på brugerens eget ansvar. Dette gælder særligt hvor produktet anvendes i kombination med andre produkter.

Ved udgivelse af et nyt teknisk datablad ophører alle tidligere versioners gyldighed. Den nyeste udgave findes tilgængelig online.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk