

Teknisk faktablad

Sto Putsbruk A (Sto Pudsmørtel A)

KC 10/90/350

Karakteristik				
Anvendelse	• som puds og grunder			
Egenskaber	• meget god vedhæftning på alle mineralske, faste og korrekt forbehandlede underlag			
Tekniske data				
	Kriterium	Norm	Værdi/enhed	Kommentar
	Densitet - tørpulver		1600 kg/m ³	
	Densitet – puds (våd)		1900 kg/m ³	
	Trykstyrke		ca. 7,5 N/mm ²	
	Vandbehov		ca. 17%	
	Luftindhold		ca. 20%	
	Maks tykkelse pr. lag		10 mm	
	Min tykkelse pr. lag		3 mm	
Underlag				
Krav	Underlaget skal være mineralsk, fast og fri for løse og porøse puds- og malingslag samt gennemfugtet så der opnås korrekt sugeevne.			
Arbejdsanvisning				
Påføringstemperatur	Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5°C.			
Materialeforberedelse	25 kg Sto Pudsmørtel A / 4 - 4,5 liter vand = 1,0 : 0,16-0,18 vægtdele. Bland tørmørtlen med vand i hurtigtgående blander 3-4 min eller langsomtgående blander 7-10 min.			
Forbrug	Ca. 1,6 kg/m ² og mm			
Påføring	Kan sprøjtes med de fleste pudssprøjter på markedet. Mørtlen skal anvendes indenfor 2 timer efter blanding. Ved varmt vejr forkortes anvendelsestiden. Mørtel som er begyndt at størkne må ikke blandes med vand men skal kasseres. Ved tørt og varmt vejr eftervandes pudslaget.			
Rengøring af værktøj	Rengør værktøjet straks efter brug med vand.			
Levering				
Emballage	25 kg sæk			
Opbevaring				
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt.			
Holdbarhed	I originalemballage til (se emballagen) Dette produkt er kromatreduceret. Denne egenskab garanteres frem til sidste holdbarhedsdato. Bemærk informationen om holdbarhed i det opgivne chargenummer på emballagen. Forklaring til chargenummer: ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2+3 = uge Eks.: 1450013223 - holdbarhed garanteres til og med uge 45 år 2011			

Teknisk faktablad

Sto Putsbruk A (Sto Pudsmørtel A)

Øvrigt	
Produktgruppe	Pudsmørtel
Sammensætning	Kalk, byggecement, natursand 0-3 mm, luftporedanner, konsistensforbedre
Sikkerhed	Sikkerhedsdatablad findes på www.stodanmark.dk . Bemærk informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering.
Særlige oplysninger	
Anvendelse som ikke er nævnt tydeligt i dette tekniske faktablad, må ikke gennemføres uden aftale med Sto Danmark A/S. Informationen er til for at sikre anvendelsen indenfor det normale område.	
Ved offentliggørelse af et nyt teknisk faktablad, er tidligere versioner ikke gyldige.	

Sto Danmark A/S
 Avedøreholmen 86
 DK-2650 Hvidovre
 Tlf. 70 27 01 43
 Fax 70 27 01 46
kundekontakt@stoeu.com
www.stodanmark.dk