

## Teknisk faktablad

# Sto Putsbruk B 0-3 mm (Sto Pudsmørtel B 0-3 mm)

KC 35/65/550

Pudsmørtel til alle typer af pudsarbejde

Karakteristik			
<b>Anvendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• til pudsning på stærke underlag som beton, leca, mursten mm.</li> <li>• til reparation af pudsskader på tidligere KC-pudsede facader</li> </ul>		
<b>Egenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meget god vedhæftning på alle mineralske, faste og korrekt forbehandlede underlag</li> </ul>		
Tekniske data			
Kriterium	Norm	Værdi/enhed	Kommentar
Densitet - tørpulver		1600 kg/m <sup>3</sup>	
Densitet – puds (våd)		1900 kg/m <sup>3</sup>	
Trykstyrke		ca. 5,0 N/mm <sup>2</sup>	
Vandbehov		ca. 17%	
Luftindhold		ca. 20%	
Maks. tykkelse pr. Påføring		10 mm	
Min. tykkelse pr. påføring		5 mm	
Underlag			
<b>Krav</b>	Underlaget skal være mineralsk, fast og frit for løse og porøse puds- og malingslag samt gennemfugtet så der opnås korrekt sugsevne.		
Arbejdsanvisning			
<b>Påføringstemperatur</b>	Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5°C.		
<b>Materialeforberedelse</b>	25 kg Sto Pudsmørtel B 0-3 mm / 4-4,5 liter vand = 1,0 : 0,16-0,18 vægtdele. Bland tørmørtlen med vand i hurtigtgående blander 3-4 min eller langsomtgående blander 7-10 min.		
<b>Forbrug</b>	Ca. 10-25 kg/m <sup>2</sup> ved grovpudsning		
<b>Grunding</b>	Grund med Sto Pudsmørtel KC A i et tyndt lag, ca. 3 kg/m <sup>2</sup>		
<b>Påføring</b>	Pudsmørtlen påføres manuelt eller sprøjtes. Aftrækning gøres med retholt og komprimeres med pudsebræt. Eftervanding skal udføres ved tørt og varmt vejr. Kan sprøjtes med de fleste pudssprøjter på markedet. Mørtlen skal anvendes indenfor 2 timer efter blanding. Ved varmt vejr forkortes anvendelsestiden. Mørtel som er begyndt at hærde må ikke blandes med vand som skal kasseres.		
<b>Rengøring af værktøj</b>	Rengør med vand straks efter brug.		

## Teknisk faktablad

---

### Sto Putsbruk B 0-3 mm (Sto Pudsmørtel B 0-3 mm)

<b>Levering</b>	
<b>Forpakning</b>	25 kg, 1000 kg
<b>Opbevaring</b>	
<b>Opbevaringsforhold</b>	Opbevares tørt.
<b>Holdbarhed</b>	I originalforpakning til ... (se forpakning)  Dette produkt er kromatreduceret. Bedste kvalitet garanteres frem til holdbarhedsdatoens udgang. Bemærk informationen om holdbarhed i det opgivne charge nr. på emballagen. Forklaring til charge nr.: ciffr 1 = årets slutciffr, ciffr 2+3 = uge Eks.: 1450013223 - holdbarhed garanteres til og med uge 45 år 2011
<b>Øvrigt</b>	
<b>Produktgruppe</b>	Pudsmørtel
<b>Sammensætning</b>	Kalk, byggecement, natursand 0-3 mm, luftporedanne, konsistensforbedre.
<b>Sikkerhed</b>	Produktet er mærkningspligtigt. Sikkerhedsdatablad findes på <a href="http://www.stodanmark.dk">www.stodanmark.dk</a> . Bemærk informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering.
<b>Særlige oplysninger</b>	
Anvendelse som ikke er nævnt tydeligt i dette tekniske faktablad, må ikke gennemføres uden aftale med Sto Danmark A/S. Informationen er til for at sikre anvendelsen indenfor det normale område. Ved offentliggørelse af et nyt teknisk faktablad, er alle tidligere versioner ikke længere gyldige.	

---

Sto Danmark A/S  
Avedøreholmen 86  
DK-2650 Hvidovre  
Tlf. 70 27 01 43  
Fax 70 27 01 46  
[kundekontakt@sto.eu](mailto:kundekontakt@sto.eu)  
[www.stodanmark.dk](http://www.stodanmark.dk)