

Teknisk datablad

Sto Pudsmørtel C

Mineralsk grundpuds ifølge EN 998-1, klasse CS II



Karakteristik

| | |
|-------------------|---|
| Anvendelse | <ul style="list-style-type: none"> • ind- og udvendigt • til gamle og nye bygninger |
| Egenskaber | <ul style="list-style-type: none"> • god vedhæftning på mineralske underlag |

Tekniske data

| Kriterium | Standard / norm | Værdi/enhed | Henvisninger |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Densitet, tørpulver | | 1600 kg/m ³ | |
| Densitet, våd puds | | 1900 kg/m ³ | |
| Trykstyrke | | CS II | |
| Vandbehov | | ca. 20 % | |
| Luftindhold | | ca. 20 % | |
| Kornstørrelse | | 1 mm / 3 mm | |
| Maks. tykkelse pr. påføring | | 5 mm / 10 mm | |
| Min. tykkelse pr. påføring | | 3 mm / 5 mm | |

Alle værdier er gennemsnitsværdier eller ca. værdier. Da der anvendes naturlige råvarer i produkterne, kan værdierne i enkelte leverancer afvige ubetydeligt. Dette påvirker dog ikke produktets egnet.

Underlag

| | |
|-------------|---|
| Krav | Underlaget skal være mineralsk, fast og fri for løse og porøse puds- og malingslag samt gennemfugtet så korrekt sugsevne opnås. |
|-------------|---|

Bearbejdning

| | |
|--------------------------------|--|
| Bearbejdningstemperatur | Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5°C. |
|--------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Materialeforberedelse | 25 kg Sto Pudsmørtel C / 4-4,5 liter vand = 1,0 : 0,16-0,18 vægtdele. Bland tørmørtlen med vand i hurtigtgående blander 3-4 min eller langsomt gående blander 7-10 min. |
|------------------------------|--|

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Forbrug | Anvendelsesområde | Forbrug ca. |
| | ved tynd-/finpudsning | 6,0 kg/m ² |

Teknisk datablad

Sto Pudsmørtel C

Materialeforbruget afhænger først og fremmest af påføring, underlag og konsistens. Angivne forbrugsværdier er omtændtlige. Eksakt forbrug kan efter forespørgsel beregnes for aktuelt objekt.

| | |
|-----------------------------|---|
| Grundning | Grund med Sto Pudsmørtel A i et tyndt lag, ca. 3 kg/m ² Letbeton grundes med Sto Pudsmørtel B |
| Påføring | Pudsmørtlen påføres manuelt eller sprøjtes. Aftrækning gøres med retholt og komprimeres med pudsebræt. Eftervanding skal udføres ved tørt og varmt vejr. Kan sprøjtes med de fleste pudssprøjter på markedet. Mørtlen skal anvendes indenfor 2 timer efter blanding. Ved varmt vejr forkortes anvendelsestiden. Mørtel som er begyndt at hærde må ikke genopblandes med vand. |
| Rengøring af værktøj | Rengør med vand straks efter brug. |
| Levering | |
| Farve | cementgrå |
| Emballage | Sæk 25 kg, storsæk 1000 kg |
| Opbevaring | |
| Opbevaringsforhold | Opbevares tørt. |
| Holdbarhed | Dette produkt er kromatreduceret. Bedste kvalitet i original emballage garanteres frem til sidste holdbarhedsdato. Denne kan aflæses ved hjælp af charge nr. på emballagen. Forklaring til charge nr.: Ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2+3 = uge Eks.: 1450013223 - holdbarhed garanteres til og med uge 45 år 2011 |
| Mærkning | |
| Produktgruppe | Pudsmørtel |
| Sammensætning | Kalk, cement, natursand, luftporedanner, konsistensforbedre. |
| Sikkerhed | Produktet er mærkningspligtigt. Sikkerhedsdatablad findes på www.stodanmark.dk Bemærk informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering. |

Teknisk datablad

Sto Pudsmørtel C

Særlige henvisninger

Information og oplysninger i dette tekniske datablad gælder for at sikre normal anvendelse og egnethed og er baseret på vores nuværende kundskab og erfaring. Dette fritager ikke anvenderen fra ansvaret for at undersøge egnethed og anvendelse.

Anvendelse som ikke er nævnt tydeligt i dette tekniske faktablad, må kun gennemføres efter aftale med Sto Danmark A/S. Uden godkendelse handler anvenderen på egen risiko. Dette gælder særligt i kombination med andre produkter.

Ved offentliggørelse af et nyt teknisk datablad, er alle tidligere versioner ikke længere gyldige. Den seneste udgave findes tilgængelig på www.stodanmark.dk.

Sto Danmark A/S

Avedøreholmen 48

DK-2650 Hvidovre

Tlf. 70 270 01 43

Fax 70 27 01 46

kundekontakt@sto.com

www.stodanmark.dk