

Teknisk faktablad

Sto Sockelpuds

Modificeret, hydrofoberet C-puds

Karakteristik

Anvendelse	• som sockelpuds til StoTherm Facadesystem • som grunding på beton, leca, letbeton, mursten mm. • som puds til faste underlag, nypudsning og renovering
Egenskaber	• meget god vedhæftning på alle mineralske, faste og korrekt forbehandlede underlag, også EPS-plader • meget god frostbestandighed • sprøjtbar

Tekniske data

Kriterium	Norm Øvrigt	Værdi/enhed	Kommentar
Densitet, tørpulver		1700 kg/cm ³ 930	kg/m ³
Luftindhold		20%	

Underlag

Krav	Underlaget skal være mineralsk, fast og fri for løse og porøse puds-, olie- og malingslag. Underlaget skal være gennemfugtet eller grundbehandlet så der opnås passende sugsevne.
Forberedelse	Ubehandlet leca: Behøver ikke forstærkes ved nybygning og renovering. Ubehandlet mursten: Forstærkes ved behov med StoPrim Plex eller StoPrim Micro ved nybyggeri og renovering. Beton/ubehandlet betonsten: Forstærkes ved behov med StoPrim Plex eller StoPrim Micro ved nybyggeri og renovering.

Arbejdsanvisning

Påføringsstemperatur	Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5°C.
Materialeforberedelse	Sæk 25 kg blandes med ca. 4,75 liter vand. Vandbehov: ca. 19%. Bland materialet godt og lad det hvile mindst 5 minutter før brug.
Forbrug	Ca. 16-17 kg/m ² ved 10 mm lag
Påføring	Grovpudd/grunding: Udføres med Sto Sockelpuds et lag på ca. 6-15 mm. Pudsen trækkes på med stål og aftrækning foretages med retholt eller stål. Overfladebehandling udføres med pudsebræt eller filtsebræt. Ved tørt og varmt vejr skal der eftervandes. På StoTherm Facadesystem påføres pudsen på tørt underlag og skal altid armeres med Sto Glasfibervæv.

Teknisk faktablad

Sto Sokkelpuds

Rengøring af værktøj	Rengør værktøj straks efter brug med vand.
Levering	
Emballage	25 kg
Holdbarhed	
Opbevaringsforhold	Opbevares godt tillukket, køligt og frostfrit.
Holdbarhed	I originalemballage til: (se emballagen) Dette produkt er kromatreduceret. Denne egenskab garanteres frem til holdbarhedsdatoen udløb. Bemærk informationen om holdbarhed i det opgivne chargenummer på emballagen. Forklaring til chargenummer: ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2+3 = uge Eks.: 1450013223 - holdbarhed garanteres til og med uge 45 år 2011
Øvrigt	
Produktgruppe	Puds
Sammensætning	Cement, sand 0-1 mm, dispersionspulver, hydrofoberingsmiddel, konsistensgiver.
Sikkerhed	Sikkerhedsdatablad findes på www.stodanmark.dk Bemærk informationen om håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering.
Særlige oplysninger	
Anvendelse som ikke er nævnt tydeligt i dette tekniske faktablad, må ikke gennemføres uden aftale med Sto Danmark A/S. Informationen er til for at sikre anvendelsen indenfor det normale område. Ved offentliggørelse af et nyt teknisk faktablad, er tidligere versioner ikke gyldige.	

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK-2650 Hvidovre
Tlf. 70 27 01 43
kundekontakt@sto.com
www.sto.dk